

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

ALPEN SILICON S47: Bojë 100% silikon dhe akrilike me cilësi premium për përdorim të jashtëm

ALPEN SILICON S47

- Zgjidhje e shkëlqyer për zonat me klimë të lagësht dhe kushte të pafavorshme atmosferike
- Kombinon ndjeshmërinë e ujit me përshkueshmërinë e lartë të avujve të ujit
- Mbulueshmëri e shkëlqyer
- Bardhësi superiore
- Ngjyra të qëndrueshme për një kohë të gjatë
- Sipërfaqe të lëmuar mat
- Punueshmëri dhe nivelim i shkëlqyer
- Ngjitje e fortë

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Sipërfaqe të jashtme të reja ose të vjetra të llaçit, betonit, tullës, stukos. Rekomandohet veçanërisht për restaurimin e ndërtesave historike dhe tradicionale.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Akrilike dhe Silikoni
Densiteti (i bardhë)	1,50±0,02 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit (i bardhë) Viskoziteti i ruajtjes (i bardhë)	115±5 KU 23°C 115±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	Deri në 8m²/lit për cdo lyerje
Tharja e plotë (e bardhë) Koha e rikuperimit (e bardhë) Tharja e plotë (ngjyra) Koha e rilyerjes (ngjyra)	60±10 minuta 16 orë 60±10 minuta 16 orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyrat	E disponueshme në të bardhë dhe në mijëra Ngjyra nëpërmjet SISTEMIT TË NGJYROSJES së ngjyrave DEUTSCH(DCTS).
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A / c "Muret e jashtme të substratit mineral": 40g / l (2010). Produkti përmban maks. 39g/l

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Furçë, rul llak pa ajër

Shkrirës: Ujë

Hollues: 10-15% v/v

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defektoze, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat.

Hansa Spachtel/ Spachtel Elastisch	Për mbushje, ku nevojitet
Macht Tiefgrund TB	Holluar 100% me Pinsel Sol TB, për sipërfaqe betoni
Macht Tiefgrund Wasser	Holluar me 100%, për sipërfaqet shumë poroze ose sipërfaqet e lyera tashmë me gëlqere ose me bojëra të lëmuara me cilësi të ulët
ALPEN SILICON S47	Direkt, për pastrimin e sipërfaqeve të rregullta

ALPEN SILICON S47 aplikohet në dy duar.

Mjetet pastrohen menjëherë pas aplikimit me sapun dhe ujë.

PAKETIMI

3lit dhe 10lit

RUAJTJA

18 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Në sipërfaqe të betonit të freskët produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.
- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C ose pak para shiut.
- Bazat ALPEN SILICON S47 përdoren VETËM për prodhimin e nuancave të ngjyrave përmes DCTS. Ato nuk duhet të aplikohen pa ngjyrues të posaçëm.

