

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE



BOND G33

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

BOND G33: Ngjitës shpërndarës PVA-je për dru

- Ngjitje e fortë
- Rezistencë e lartë ndaj ujit
- Viskozitet i ulët
- Kohë e gjatë hapjeje
- Elasticitet i mirë
- Film transparent
- Mbushje e hapësirave
- Pa amoniak

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

- Fugat ku kërkohet rezistencë e lartë ndaj ujit
- Ngjitës i drurit të fortë
- Ngjitës i bërthamave të dërrasës së zezë dhe paneleve me komponime drusore të forta
- Dyer, shkallë dhe gardhi
- Dritare, listelat e dritareve, elemente të përbëra dritarësh
- Për mbështetjen e leshit dhe veshjen me kompensatë

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Kopolimer PVA
Densiteti (l bardhë)	1,05±0,02 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit (l bardhë) Viskoziteti i ruajtjes (l bardhë)	15±5 KU 23°C 15±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	Deri në 12m²/lit për çdo lyerje
Koha e hapjes	20±5 minuta (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
pH	9±1
MFFT	+5 °C
Ngjyrat	Transparent
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/a "Muret e jashtme të substratit mineral (Shkëlqimi<25@60o)": 30g/l (2010). Produkti përmban maks. 29g/l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Furçë, rul, llak pa ajër

Shkrirës: Gati për përdorim

Hollues: N.A

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defekte, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat

BOND G33 aplikohet zakonisht nga njëra anë e drurit. Megjithatë, nëse zami aplikohet në të dyja anët, rekomandohet ngjitja e drurëve të vështira për t'u ngjitur dhe durëve të forta, për të përmirësuar forcën e ngjitjes; në këtë rast rritet koha e hapjes.

Mjetet pastrohen me sapun dhe ujë menjëherë pas aplikimit.

PAKETIMI

1lit,

RUAJTJA

12 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 12°C.
- Për shkak të natyrës acide të ngjitësit të shpërndarjes BOND G33, mund të ndodhë çngjyrosje pasi disa lloje drush janë të ndjeshme ndaj acidit (p.sh. pisha).

