



BRUCK 410

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

BRUCK 410: është produkt transparent me 2 komponentë i cilësisë së lartë, ideal si veshja e llakimit për të gjitha sipërfaqet drusore të përgatitura mirë.

- Transparencë e lartë
- Aplikim i lehtë
- Përbajtje e lartë solide,
- Karakteristika shumë të mira zmerilimi,
- Erë e lehtë,
- Kohë e mirë përpunimi
- Karakteristika shumë të mira mbushëse.
- Elasticitet i lartë
- Rezistent ndaj zverdhjes

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

BRUCK 410 Rekomandohet si veshje e llakimit në sipërfaqe druri, të tilla si: mobilie, tavolina, karrige, objekte të ndryshme, lojëra druri, etj. Mund të aplikohet vetëm mbi sipërfaqe të përgatitura me prajmer Poliuretani me 2 komponentë.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza	Poliuretan
Forma	Likuid
Ngjyra	Transparent
Shkëlqimi në 60o	10
Densiteti A Densiteti B	0,95±0,02 gr/ml 1,05±0,02 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit Viskoziteti i ruajtjes	55±5 KU 23°C 55±5 KU 23°C
Prekja Koha e tharjes Koha e tharjes	15 minuta 20 minuta (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Forca e ngjites	≥ 0.5 MPa
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/a "Muret e jashtme të substratit mineral (Shkëlqimi<25@60o)": 30g/l (2010). Produkti përmban maks. 29g/l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Pistoletë ajri

Shkrirës: Sol DC 1 ose Sol DC 2

Hollues: 20% V.V

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defektoze, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat

Pëzieni 2 komponentët A dhe B në raport 2 pjesë A: 1 pjesë B me vëllim, holloni përzierjen në një dozë deri në 25% të vëllimit me solventin e duhur dhe aplikoni një shtresë të 50-200 gr/m². Viskoziteti i aplikimit rekomandohet të jetë midis 14 deri 17 sek në 25 °C, i matur në FORD CUP Nr. 4. Madhësia e dizës së pistoletës së ajrit rekomandohet të jetë midis 1,6 deri 2,2 mm.

Përzieni vetëm sasinë e dy komponentëve që ju nevojitet për çdo shtresë.

Shtesa e dytë mund të aplikohet pa zmerilimi, pas 30 minutash deri në 3 orë (në varësi të temperaturës së ambientit).

Ditën tjetër zmeriloheni dhe aplikoni një shtresë **BRUCK 410** ose zmeriloheni dhe aplikoni shtesën finale.

PAKETIMI

4 Lit dhe 20 Lit

RUAJTJA

24 muaj, ruajtur në vende të thata të brendshme.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C.

