

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE



EPO GLAZE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

EPO GLAZE: Llak i kthjellët transparent bikomponent me bazë epokside

- Ngjitje e shkëlqyer
- Shkëlqim i lartë
- Rezistencë e lartë ndaj gërryerjes (konsumimit)
- Rezistencë e lartë kimike
- Transparencë e lartë
- Pa amoniak

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

EPO GLAZE është llak i kthjellët transparent bikomponent me bazë epokside për dysheme estetike 3D

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Rezinë epokside
Densiteti A Densiteti B	1,05±0,02 gr/ml 1,05±0,02 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit (i bardhë) Viskoziteti i ruajtjes (i bardhë)	75±5 KU 23°C 75±5 KU 23°C
Koha e përpunimit	35 minuta
Raporti i përzierjes	2:1
Norma e përhapjes	Deri në 2m²/Kg
Koha e tharjes	24 orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyra	Transparent
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit e BE-së për këtë produkt, kategoria: A Lyerje me performancë të dyfishtë reaktive për përdorim specifik të fundëm, të tilla si dysheme: 500 g/l (2010). Ky produkt (A+B mix) përmban maks.497 g/l VOC.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Mistri
Shkrirës: Gati për përdorim
Hollues: N.A

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defekte, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat

Sipërfaqet e lyera më parë me bojra me një komponent, duhet të pastrohen tërësisht me solventë ose pajisje mekanike, ndërsa bojëra me dy komponentë ose sipërfaqet e lëmuara duhet të pastrohen me rërë.

Aplikoni shtresën e BODEN GRUND SOL dhe pastaj rregullojeni shumë mirë imazhin 3 D mbi dyshemeë dhe pastaj aplikoni EPO GLAZE. Përziejeni çdo komponent të produktit shumë mirë para se të përzieri komponentët. Aplikoni një shtresë të parë të produktit dhe pasi të thahet plotësisht, aplikoni një shtresë sipas intervaleve të rekomanduara të shtresës.

Shtresa arrin karakteristikat finale pas 7010 ditë pas aplikimit.

EPO GLAZE aplikohet në 1 shtresë të vazhdueshme.

Mjetet pastrohen me sapun dhe ujë menjëherë pas aplikimit.

PAKETIMI

15 kg

RUAJTJA

24 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informacione, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet që sipërfaqet e lyera të mos lahen deri sa të kalojnë 20-30 ditë nga aplikimi.
- Në sipërfaqet e freskëta të betonit produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.
- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C.

