



FAUST PRIMER

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

FAUST PRIMER: Shtresë sfondi me bazë uji e cilësisë premium për sipërfaqe druri

- Mbulueshmëri e shkëlqyer
- Punueshmëri dhe nivelim i shkëlqyer
- Zmerilim i lehtë
- Ngjitje shumë e fortë dhe tharje e shpejtë
- Sipërfaqja ideale për FAUST GL dhe SN

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme prej druri.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Kopolimer Akrilik
Densiteti (i bardhë)	1,20±0,02 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit (i bardhë) Viskoziteti i ruajtjes (i bardhë)	90±5 KU 23°C 90±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	12±1 m²/lit mbi sipërfaqe të përgatitura paraprakisht
Tharja e plotë (e bardhë) Koha e rikuperimit (e bardhë)	60±10 minuta 3 orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyrat	E disponueshme e bardhë
VOC (Volatile Organic Compounds)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/g "prajmers": 30g/l (2010). Produkti përmban maks. 29g/l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Furçë, rul, llak pa ajër

Shkrirës: Ujë

Hollues: 5-10% v/v per Furçë ose rul, 20-30% v/v per llak

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defektoze, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat dhe të pastrohen tërësisht duke përdorur një letër të përshtatshme zmerilimi.

Hansa Spachtel/ Holz Kitt	Sipërfaqet prej druri duhet të mbushen dhe të nivelohen siç duhet, kur është e nevojshme
FAUST PRIMER	Aplikohet në një ose dy duar. Kur sipërfaqja është e thatë, fshijini me letër të përshtatshme zmerilimi për të bërë një sipërfaqe të lëmuar për dorën përfundimtare të bojës

Mjetet pastrohen menjëherë pas aplikimit me sapun dhe ujë.

PAKETIMI

0,75lit

RUAJTJA

18 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet që të shmanget aplikimi i produktit në temperatura nën 5°C.

