



GRUNDRUB

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

GRUNDRUB: is a two component polyamine cured epoxy coating.

- Ngjitje e shkëlqyer
- Tharje e shpejtë
- mund të përdoret si prajmer ose shtresë e mesme në mjedise atmosferike
- Rezistencë e lartë ndaj gërryerjes (konsumimit)
- Rezistencë e lartë kimike
- Rezistente ndaj ujit të detit

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Është i përshtatshëm për nënshtresa të përgatitura siç duhet çelik-karbon, çeliku të galvanizuar. Zonat detare mund të përdoren anijet e jashtme, sipërfaqet e jashtme dhe të brendshme.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Epokside
Densiteti A Densiteti B	1,55±0,02 gr/ml 1,15±0,02 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit Viskoziteti i ruajtjes	45±5 KU 23°C 45±5 KU 23°C
Koha e përpunimit	60 minuta
Raporti i përzierjes	4:1
Norma e përhapjes	Deri në 12m²/kg për çdo lyerje
Koha e tharjes Koha për të ecur mbi të	2 orë 24 orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyrat	e kuqe, gri, Alumin
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit e BE-së për këtë produkt, kategoria: A Lyerje me performancë të dyfishtë reaktive për përdorim specifik të fundëm, të tilla si dysheme: 500 g/l (2010). Ky produkt (A+B mix) përmban maks.497 g/l VOC.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: spërkatje me ajër, furçë ose rul

Shkrirës: Spritz Sol XT

Hollues: 10% v.v

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defektoze, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat

Komponenti A për të përzier veç në një material homogjen. Si mjet përzierës mund të përdoret një spatul e rrafshët ose një shkop druri i rrafshët. Përziejeni mirë të gjithë masën (komp A + B) deri sa të arrihet një masë homogjene, përfshirë të gjithë materialin në murin e kontejnerit.

Produkti mund të aplikohet nga

Spërkatja: Përdorimi i pistoletës pa ajër.

Furçë: Rekomandohet për veshje të brezave dhe zona të vogla. Duhet të kihet kujdes që të arrihet një trashësi specifike e cipës së thatë.

Rul: Mund të përdoret. Duhet të kihet kujdes që të arrihet një trashësi specifike e cipës së thatë.

PAKETIMI

1kg dhe 5 kg

RUAJTJA

24 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informacione, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Aplikojeni kur temperatura e substratit është të paktën 3 ° C (5 ° F) mbi pikën e vesës.
- Mos aplikoni nëse substrati është i lagur ose ka gjasa të laget.
- Mos e aplikoni në qoftë se moti është duke u përkeqësuar qartë ose është i pafavorshëm për aplikim
- Mos e aplikoni në kushte të erës së lartë.

