

H1145 SLOW



PËRSHKRIMI

Katalit transparent universal, i një cilësie të lartë, me tharje të ngadaltë për të gjitha produktet poliuretane

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Aromë e lehtë
- Ruan elasticitetin
- Kohë normale tharjeje
- Nuk ndikon tek saktësia e ngjyrave
- Përmirëson karakteristikat e zmerilimit

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Rekomandohet të përdoret si katalit për sistemin e astarëve me bazë poliuretani si për shembull, Graf 100, Graf 150, Graf 200 dhe Graf 250 kur duam vonesë në tharje. Rekomandohet të përdoret si katalit për sistemet e bojërave me bazë poliuretani Bruck 410, Bruck 430, Bruck 445, Bruck 460, Bruck 510, Bruck 535 dhe Bruck 560. Rekomandohet të përdoret në ato raste ku sipërfaqja e lyer nuk do të jetë e ekspozuar nën efektin e rrezatimit UV të diellit.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Rezinë poliuretani
Densiteti EN ISO 2811-1	0,95±0,02 gr/ml
Mbetja e thatë EN ISO 3251	32%
Raporti i përzierjes me katalitin	1 : 2
Viskoziteti	35 ± 5 KU
Koha e reaksionit	2 – 3 orë Në varësi edhe të kushteve të ambientit dhe diluentit të përdorur
Koha për zmerilim	24 orë
VOC në produktin e gatshëm (Di rektiva Europiane 2004/42/EC) (g/l)	≤ 10
VOC emetimi në ambient, dhomë simulimi ISO 16000 (mg/m3)	≤ 0.2

PAKETIMI

Kova metalike 2lt / 10lt

RUAJTJA

24 muaj, nëse ruhet në paketim të mbyllur dhe në kushte normale ruajtjeje. Ndalohet rreptësisht që produkti të ekspozohet në diell dhe lagështirë.

SHËNIME

Rekomandohet që të shmanget aplikimi i produktit në temperatura nën 5°C dhe mbi 30°C.

INFORMACIONI MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Mbajeni larg fëmijëve produktin. Nëqoftëse gëlltitet lajmëroni dhe kërkoni ndihmën e mjekut dhe tregojini atij përmbajtjen e amballazhit. Mos e hidhni produktin në tubacione ose kanale.

