

HARMONY



PËRSHKRIMI

Bojë hidromat me bazë emulsioni akrilik. E përshtatshme për përdorim të brendshëm, në rastet kur kërkohen ngjyra të forta

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Bardhësi e shkëlqyer
- Gjendet në bazën W
- Sipërfaqe të lëmuar mat
- Mbulueshmëri e shkëlqyer
- Mban ngjyra shumë të forta
- Aplikim i lehtë dhe cilësi të mira nivelimi

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Përdoret në të gjithë muret dhe tavanët e brendshëm, të rinj, të vjetër dhe të lyer më parë me bojë, me bazë çimento, gëlqere, gips, dhe në çdo lloj ambienti të brendshëm, dhoma gjumi, tualete, dhoma ndenjjeje, ambiente zyrrash, shërbimesh etj.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Kopolimer akrilik
Densiteti EN ISO 2811-1	1,65±0,02 gr/ml
Mbetja e thatë EN ISO 3251	70%
Shkalla e hollimit	15 – 20%
Viskoziteti	120 ± 5 KU
Koha e tharjes mes dy shtresave	3 - 6 orë
VOC në produktin e gatshëm (Di rektiva Europiane 2004/42/EC) (g/l)	≤ 10
VOC emetimi në ambient, dhomë simulimi ISO 16000 (mg/m3)	≤ 0.2
Aftësia mbuluese EN ISO 6504-3	≥ 98% Klasa II
Rezistenca ndaj larjes ISO 11998	Klasa III

UDHËZIME APLIKIMI

- Metoda e aplikimit: Furçë, rrul ose me sprucim.
- Hollimi: Rekomandohet të hollohet me 15-20% ujë.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqet duhet të jenë të thara plotësisht, të pastra dhe pa elemente që pengojnë ngjithmërinë e bojës. Riparoni të gjitha plasaritjet dhe pjesët e dëmtuara duke përdorur produktet e linjës Deutschcolor, Vox 707, Glatte Spachtel, Spachtel Finish, etj. Më pas rekomandohet të aplikohet astar Macht Tiefgrund Wasser, i holluar me ujë në raportin 1:1 ose astar Macht Haftgrund i holluar me ujë në raportin 1:3. Gjatë aplikimit të astarit evitoni krijimin e një cipe e cila më pas krijon probleme në lidhje me bojës me suportin.

PAKETIMI

3 lt, 9 lt, 15 lt

RUAJTJA

24 muaj nëse ruhet në një vend të thatë, larg burimeve të nxehtësisë, në një temperaturë idis +5°C dhe +30°C. Mbrojeni nga ngrica.

INFORMACIONI MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Mbajeni larg fëmijëve produktin. Nëqoftëse gëlltitet lajmëroni dhe kërkoni ndihmën e mjekut dhe tregojini atij përmbajtjen e ambalazhit. Mos e hidhni produktin në tubacione ose kanale.

SHËNIME

- Në sipërfaqe të betonit të freskët produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30- 40 ditësh.
- Rekomandohet që të shmangët aplikimi i produktit në temperatura nën 5°C.

