



HOLZ VORLACK 180

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

HOLZ VORLACK 180: Shtresë sfondi izoluese mbi bazë solventi, me cilësi të shkëlqyer për sipërfaqe druri dhe mure

- Mbulueshmëri e shkëlqyer
- Punueshmëri dhe nivelim i shkëlqyer
- Ngjitje e fortë dhe tharje e shpejtë
- Vetë të shkëlqyera mbushjeje
- Zmerilim i lehtë
- Pa plumb dhe krom

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Ideale si shtresë sfondi për bojëra smalti për sipërfaqe druri dhe mure të jashtme dhe të brendshme

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Rezina Alkide
Densiteti	1,45±0,03 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit Viskoziteti i ruajtjes	95±5 KU 23°C 95±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	10-12m²/lit për cdo lyerje mbi sipërfaqe të përgatitura paraprakisht
Tharja Tharja e plotë Koha e rilyerjes	60±10 minuta 3±½ orë 16 orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyrat	E disponueshme e bardhë
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/g "Prajmers": 350g/l (2010). Produkti përmban maks. 349g/l

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Furçë, rul, llak

Shkrirës: Pinsel Sol TB

Hollues: Furçë and rul 5-15% v/v and llak 15-25% v/v me Pinsel Sol TB

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga yndyrat dhe papastërtitë dhe të fshihen tërësisht duke përdorur një letër të përshtatshme zmerilimi.

Holz Kitt (e bardhë)	Mbusheni ku është e nevojshme dhe më pas zmeriloheni lehtë me një letër të përshtatshme zmerilimi
HOLZ VORLACK 180	Aplikoni një deri në dy duar. Kur të thahet plotësisht, zmeriloheni të tërë me një letër të përshtatshme zmerilimi dhe më pas aplikoni dorën e fundit të bojës.

HOLZ VORLACK 180 zbatohet në një ose dy shtresa.

Temperatura e sugjeruar e aplikimit prej 10 °C Deri në 35 °C..

Pastroni furçat, rulet dhe pajisjet me Pinsel Sol TB menjëherë pas përdorimit.

PAKETIMI

0,75lit dhe 3lit

RUAJTJA

18 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet që të shmanget aplikimi i produktit në temperatura nën 5°C

