

IZODICHT D-17



PËRSHKRIMI

Hidrozolues i cilësisë premium me veti të shkëlqyera elastike që ofron mbrojtje speciale ndaj ujit

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Ngjitje e fortë
- Ngjyrë e bardhë
- Qënueshmëri afatgjatë
- Punueshmëri e shkëlqyer
- Rezistencë shumë të mirë ndaj ujit, temperaturave të larta dhe acarit

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Izodicht D-17 përdoret si hidroizolues nëpër tarraca, ballkone, etj. Aplikohet lehtësisht duke krijuar një membranë hidroizoluese me elasticitet të lartë dhe rezistencë mekanike pa krijuar çarje ose tkurrje. Gjithashtu, është lehtësisht i aplikueshëm në zonat e vështira si kënde, bashkime të materialeve të ndryshme që formojnë fuga etj. Izodicht D-17 nuk rekomandohet të përdoret për hidroizolimimin e bodrumeve nëntokësorë.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza	Kopolimer akrilik
Densiteti EN ISO 2811-1	1,35±0,02 gr/ml
Mbetja e thatë EN ISO 3251	50%
Raporti i përzierjes	Gati për përdorim
Ngjyra	E bardhë
Forca ngjitëse në beton	≥ 0,8 N/mm ²
Konsumi	1kg/m ²
Koha e tharjes mes dy shtresave	4 – 6 orë
Koha e tharjes e plotë	24 orë

UDHËZIME APLIKIMI

- Metoda e aplikimit: Furçë ose rrul.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqet duhet të jenë të thara plotësisht, të pastra dhe pa elemente që pengojnë ngjitshmërinë e produktit.

PAKETIMI

3 lt, 10 lt

RUAJTJA

24 muaj nëse ruhet në një vend të thatë, larg burimeve të nxehtësisë, në një temperaturë midis +5°C dhe +30°C. Mbrojeni nga ngrica.

INFORMACIONI I SHËNETIT DHE SIGURISË

Mbajeni larg fëmijëve produktin. Nëqoftëse gëlltitet lajmëroni dhe kërkoni ndihmën e mjekut dhe tregojini atij përmbajtjen e ambalazhit. Mos e hidhni produktin në tubacione ose kanale.

