

MACHT HAFTGRUND



PËRSHKRIMI

Astar plastik i një cilësie të lartë me bazë emulsioni PVA - VEOVA. I përshtatshëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Aplikim i lehtë
- Holluar në masën 1:3
- Ngjitje shumë e fortë dhe tharje e shpejtë
- Kapacitet i lartë lidhës dhe qëndrueshmërie
- Depërtim i lartë dhe normë e lartë e përhapjes
- I përshtatshëm për të gjitha bojërat me bazë uji

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Përdoret në të gjithë muret dhe tavanët e brendshëm, të rinj, të vjetër dhe të lyer më parë me bojë, me bazë, çimento, gëlqere, gips, etj. para se të bëhet riaplikimi i bojës si dhoma gjumi, tualete, dhoma ndenjjeje, ambiente zyresh dhe shërbimesh etj, para se të bëhet lyerja e ambienteve me bojë.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	PVA VEOVA Polimer
Densiteti EN ISO 2811-1	1,15±0,02 gr/ml
Mbetja e thatë EN ISO 3251	40%
Shkalla e hollimit	100 – 300%
Viskoziteti	115 ± 5 KU
Koha e tharjes mes dy shtresave	2 - 4 orë
VOC në produktin e gatshëm (Di rektiva Europiane 2004/42/EC) (g/l)	≤ 10
VOC emetimi në ambient, dhomë simulimi ISO 16000 (mg/m3)	≤ 0.2

UDHËZIME APLIKIMI

- Metoda e aplikimit: Furçë, rrul ose me sprucim.
- Hollimi: Rekomandohet të hollohet 300% me ujë.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqet duhet të jenë të thara plotësisht, të pastra dhe pa elemente që pengojnë ngjithmërinë e bojës. Riparoni të gjitha plasaritjet dhe pjesët e dëmtuara duke përdorur produktet e linjës Deutschcolor, Vox 707, Glatte Spachtel, Spachtel Finish, etj.

PAKETIMI

3 lt, 10 lt

RUAJTJA

36 muaj nëse ruhet në një vend të thatë, larg burimeve të nxehtësisë, në një temperaturë midis +5°C dhe +30°C. Mbrojeni nga ngrica.

INFORMACIONI MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Mbajeni larg fëmijëve produktin. Nëqoftëse gëlltitet lajmëroni dhe kërkoni ndihmën e mjekut dhe tregojini atij përmbajtjen e ambalazhit. Mos e hidhni produktin në tubacione ose kanale.

SHËNIME

- Në sipërfaqe të betonit të freskët produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.
- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C ose pak para shiut.

