

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE



METAL ACCENT SILVER

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

METAL ACCENT SILVER: Bojë alumini me bazë solventi me cilësi të shkëlqyeshme për sipërfaqet metalike

- Mbulueshmëri e shkëlqyer
- Ngjitje e fortë dhe tharje e shpejtë
- Mbrojtje e shkëlqyer antikorozive
- Rezistent ndaj temperaturave të larta (Deri në 200°C)
- Përmban pigmente metalike
- Pa plumb dhe krom

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Ideale për mbrojtjen e sipërfaqeve metalike siç janë tubat e furrës, oxhaqet etj.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Rezina e vecantë sintetike
Densiteti	1,00±0,03 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit Viskoziteti i ruajtjes	75±5 KU 23°C 75±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	12-14m ² /lit për cdo lyerje mbi sipërfaqe të përgatitura paraprakisht
Tharja Tharja e plotë Koha e rilyerjes	30±10 minuta 1±½ orë 16 orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyrat	E disponueshme në ngjyrë argjendi
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/i "Lyerje e vetme": 500g/l (2010). Produkti përmban maks. 499g/l

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Furçë, rul

Shkrirës: Spritz Sol XT, Pinsel Sol TB

Hollues: Gati për përdorim

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga yndyrat dhe papastërtitë dhe të fshihen tërësisht duke përdorur një letër të përshtatshme zmerilimi.

METAL ACCENT SILVER

Përziejeni mirë para përdorimit. Aplikoni një shtresë me rul ose furçë pa holluar dhe pa prajmer. Pas aplikimit, duhet të kalojë 24 orë para se të ngrohni sipërfaqen e pikturuar.

METAL ACCENT SILVER aplikohet në një dorë.

Temperatura e sugjeruar e aplikimit prej 10 °C Deri në 35 °C..

Pastroni furçat, rulet dhe pajisjet me Spritz Sol XT dhe Pinsel Sol TB menjëherë pas përdorimit.

PAKETIMI

0,18lit

RUAJTJA

18 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet që të shmanget aplikimi i produktit në temperatura nën 5°C

