

METALHAFTGRUND 550



PERSHKRIMI

Astar antikoroziv i cilësisë premium me aditivë speciale zinku për mbrojtjen e metaleve nga korrozioni me tharje të shpejtë

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Pa plumb dhe krom
- Mbrojtje nga korrozioni
- Mbulueshmëri e shkëlqyer
- Vetë të shumë të mira mbushjeje
- Punueshmëri dhe nivelim perfekt
- Ngjyrë bardhë, zezë, gri, e kuqerremtë
- Ngjitje e fortë, elasticitet i lartë dhe tharje e shpejtë

REKOMANDIMET PËR PËRDORIM

Rekomandohet të përdoret si astar mbi të gjitha sipërfaqet metalike që janë të destinuara për përdorim në ambiente të brendshme dhe kryesisht të jashtme. Përdoret për lyerjen e konstruksioneve metalike që janë të destinuara për përdorim në ambiente industriale, si për shembull kapanone, ura, shkallë, etj .

TË DHËNA TEKNIKE

Rezina	Rezinë alkide
Densiteti EN ISO 2811-1	1,45±0,02 gr/ml
Mbetja e thatë EN ISO 3251	75%
Shkalla e hollimit	10 – 20%
Viskoziteti	115 ± 5 KU
Koha e tharjes	2 - 4 orë Në varësi edhe të kushteve të ambientit dhe diluentit të përdorur
Koha për rilyerje	6 - 8 orë Në varësi edhe të kushteve të ambientit dhe diluentit të përdorur
VOC në produktin e gatshëm (Di rektiva Europiane 2004/42/EC) (g/l)	≤ 100
VOC emetimi në ambient, dhomë simulimi ISO 16000 (mg/m3)	≥ 20

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Pastroni sipërfaqet nga boja e vjetër e dëmtuar, e pa ngjitur dhe pjesët e ndryshkura duke bërë zmerilimin e sipërfaqes. Me anën e procesit të larjes eliminoni të gjithë pluhurat e krijuar nga procesi i zmerilimit si dhe elemente të tjera që pengojnë ngjitjen si graso, vajra, etj.

PËRGATITJA E PRODUKTIT

Fillimisht bëni hollimin e produktit duke përdorur solventin e duhur deri në viskozitetin e përshtatshëm për aplikim. Rekomandohet që përzierja e produktit me solvent të bëhet duke përdorur një mikser elektrik.

APLIKIMI I PRODUKTIT

Aplikimi i produktit MetalhaftGrund 550 bëhet me anën e një pistolette me ajër, me furçë ose me rrul. Fillimisht hidhni produktin e përgatitur në enën mbajtëse. Më pas me anën e pistoletës bëhet hapja e produktit mbi sipërfaqen e metalit. Aplikimi bëhet duke aplikuar dy shtresa të njëpasnjëshme në mënyrë që të bëhet mbulimi sa më i mirë i sipërfaqes së metalit. Sigurohuni që të përftohet spessori i duhur i shtresës në mënyrë që të arrihet mbrojtja maksimale e metalit.

RUAJTJA

36 muaj, me kusht që kanaçet të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

SHËNIME

- Rekomandohet që të shmangët aplikimi i produktit në temperatura nën 5°C

PAKETIMI

0.375lt 0.750lt 3lt

