

MEGAGRUND



PËRSHKRIMI

Astar i një cilësie të lartë me bazë emulsioni akrilik dhe agregatesh me granulometri të seleksionuar

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Krijon sipërfaqe të ashpër
- Ngjitje e mirë në nënshtresë
- Promovon ngjitjen me stuko dekorative
- Zgjat kohën e tharjes me stuko dekorative
- Siguron uniformitet të ngjyrave në stuko dekorative
- Nuanca të ndryshme sipas sistemit të ngjyrave DCTS

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Përdoret në të gjithë muret e brendshëm dhe të jashtëm, të rinj, të vjetër. Përdoret si astar lidhës para grafiatos në sistemet termoizoluese, në sistemet me mure të suvatuar, në sistemet me mure të suvatuar të vjetër që janë të lyer me bojë.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Kopolimer Akrilik
Densiteti EN ISO 2811-1	1,35±0,02 gr/ml
Mbetja e thatë EN ISO 3251	50%
Shkalla e hollimit	10 – 30%
Viskoziteti	115 ± 5 KU
Koha e tharjes mes dy shtresave	2 - 4 orë
VOC në produktin e gatshëm (Di rektiva Europiane 2004/42/EC) (g/l)	≤ 10
VOC emetimi në ambient, dhomë simulimi ISO 16000 (mg/m3)	≤ 0.2

UDHËZIME APLIKIMI

- Metoda e aplikimit: Aplikimi i produktit MegaGrund bëhet me anën e një furçë ose me anën e një rruli.
- Hollimi: 10-30% ujë

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqet duhet të jenë të thara plotësisht, të pastra dhe pa elemente që pengojnë ngjitshmërinë e produktit.

PAKETIMI

3 lt, 15 lt

RUAJTJA

36 muaj nëse ruhet në një vend të thatë, larg burimeve të nxehtësisë, në një temperaturë midis +5°C dhe +30°C. Mbrojeni nga ngrica.

INFORMACIONI MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Mbajeni larg fëmijëve produktin. Nëqoftëse gëlltitet lajmëroni dhe kërkoni ndihmën e mjekut dhe tregojini atij përmbajtjen e ambalazhit. Mos e hidhni produktin në tubacione ose kanale.

