



NIKOTINA FARBE

## FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

### PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

NIKOTINA FARBE: Boje emulsioni, ekologjike per perdorim te brendshem, me nje cilesi premium e cila karakterizohet nga nje rezistence e larte ndaj zverdhjes.

Karakteristikat:

- Aftesi shume te mira mbuluese
- Bardhesi superiore
- Nuanca te shkelqyera me nje qendrueshmeri afatgjate te ngjyrave
- Perfundim te bute ne mat
- Vetë shume te mira ne punueshmeri dhe nivelim pa qene nevoja e perhapjes
- Aftesi te mira ngjitesë dhe kohe te shkurter tharje
- Rezistence te larte ndaj larjeve te shpejta
- Nuk permban amoniak
- Nuk permban substance te rrezikshme
- Nuk permban formaldehyde

### PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Per perdorim te brendshem ne sipërfaqet e suvave, betonit, drurit, stukos, plastikes, tullave etj. Rekomandohet vecanerisht ne ambientet ku konsumohet cigare.

### KARAKTERISTIKA TEKNIKE

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezina                                                                                                             | Acrylic Copolymer                                                                                                                                                                       |
| Densiteti (i bardhë)                                                                                               | 1,45±0,02 gr/ml                                                                                                                                                                         |
| Viskoziteti i prodhimit (i bardhë)<br>Viskoziteti i ruajtjes (i bardhë)                                            | 105±5 KU 23°C<br>105±5 KU 23°C                                                                                                                                                          |
| Norma e përhapjes                                                                                                  | Rreth 12m²/lit per cdo shtrese                                                                                                                                                          |
| Koha e tharjes (I bardhe)<br>Koha e rilyerjes (I bardhe)<br>Koha e tharjes (Nuancat)<br>Koha e rilyerjes (Nuancat) | 25±10 minuta<br>60±10 minuta<br>35±10 minuta<br>2±½ ore<br>(Koha e tharjes mund te zgjatet ne kushte te temperaturave relativisht te uleta dhe vlerave te larta te lageshtise relative) |
| Ngjyrat                                                                                                            | I disponueshem ne nuanca te bardhe dhe ne mijera nuanca te tjera referuar sistemit ngjyres DCTS. Gjithastu, mund te lyhen dhe me ane te sistemit baze DC te koloranteve te emulsioneve. |
| VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)                                                                          | Vlera limit per kete product, kategoria A/a "Muret e brendshme dhe tavanet ( Shkelqimi < 25@60)": 30g/l (2010).<br>Produkti permban ne maksimum rreth gr/l.                             |

## UDHËZIME APLIKIMI

### Udhezime mbi aplikimin

**Metoda e Aplikimit:** Furce, rul, llak pa ajer

**Holluesi:** Uje

**Hollimi:** 5-15% v/v

Siperfaqja ku do te kryhet aplikimi duhet te jete e paster nga pluhurat, vajrat, kriperat, materialet ngjitesse apo papastertite e tjera, e thate si dhe mos te permbaje asnje defekt ne structure.

|                                           |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hansa Spachtel/ Spachtel Elastisch</b> | Si material mbushes, atehere kur eshte e nevojshme                                                                                          |
| <b>Macht Haftgrund</b>                    | Niveli I hollimit 100-300%, per siperfaqet e zerit pa problem te koherences                                                                 |
| <b>Macht Tiefgrund Wasser</b>             | Holluar deri ne 100%, per siperfaqe shume poroze ose per siperfaqe te mbuluara fillimisht me gelqere ose bojera te lemura me cilesi te ulet |
| <b>NIKOTINA FARBE</b>                     | Perdorim direct, per pastrimin e siperfaqeve te zerit                                                                                       |

**NIKOTINA FARBE** aplikohet ne 2 shtresa.

Pas cdo aplikimi, paisjet e perdorura duhen pastruar menjehere me uje dhe sapun.

## PAKETIMI

1lit, 3lit dhe 10lit

## RUAJTJA

24 muaj, duke mundesuar qe kanacet te rrine te mbyllura dhe te ruhen ne kushte normale.

## INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni informacionit qe permbajne etiketat e kanaceve. Ne raste specifike, kur kerkohet informacion shtese, referojuni Skedes se Te Dhenave Mbi Materialet e Sigurise.

## SHËNIME

- Rekomandohet qe siperfaqet e shtruara me product te mos lahen per nje periudhe kohe nga 20-30 dite pasi eshte kryer aplikimi.
- Ne siperfaqet e reja te betonit, rekomandohet te perdoret produkti se paku pasi kane kaluar rreth 30-40 dite.
- Rekomandohet te mos behet aplikimi i produktit nen temperatura ne vlere me poshte 5°C.
- Bazat e NIKOTINA FARBE-s perdoren VETEM per prodhimin e nuancave me ngjyre nepermjet sistemit DCTS. Ato nuk duhet te aplikohen pa kolorante te vecante.

