

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE



SCHIMMEL STOPPEN 990

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

SCHIMMEL STOPPEN 990: Bojë emulsioni shkatërruese kërpudhash me cilësi të shkëlqyeshme për përdorim të brendshëm

- Ndalon rritjen e mykut dhe baktereve
- Mbron nga krijim i cipave të thata
- Mbulueshmëri e shkëlqyer
- Sipërfaqe e lëmuar mat
- Punueshmëri dhe nivelim i shkëlqyer
- Ngjitje shumë e fortë dhe tharje e shpejtë

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Sipërfaqet e brendshme të llaçit, betonit, tullës, drurit, llaçit, gipsit, plastikës etj.
Zona me lagështi të lartë dhe kondensimin e avujve si kuzhina, banjo, tavane, bodrume.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Kopolimer Vinil
Densiteti (l bardhë)	1,50±0,02 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit (i bardhë) Viskoziteti i ruajtjes (i bardhë)	105±5 KU 23°C 105±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	Deri në 10m²/lit për cdo lyerje
Tharja e plotë (e bardhë) Koha e rikuperimit (e bardhë) Tharja e plotë (ngjyra) Koha e rilyerjes (ngjyra)	25±10 minuta 60±10 minuta 35±10 minuta 2±½ orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyrat	E disponueshme në të bardhë dhe në mijëra ngjyra nëpërmjet sistemit të ngjyrosjes së ngjyrave të DEUTSCH (DCTS). Mund të ngjyroset edhe me bojëra bazë emulsioni DC.
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/a "Mure të brendshëm mat dhe tavane (Gloss<25@60o)": 30g/l (2010). Produkti përmban maks. 29g/l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Furçë, rul, llak pa ajër

Shkrirës: Ujë

Hollues: 5-15% v/v

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defektoze, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat.

Surfaces ëith mould, fungi and stains	Pastrojeni me Reiniger 42 (shihni udhëzimet)
Hansa Spachtel/ Spachtel Elastisch	Për mbushje, ku nevojitet
Macht Haftgrund	Holluar 100-300%, për sipërfaqe të rregullta pa probleme koherence
Macht Tiefgrund Wasser	Holluar me 100%, për sipërfaqet shumë poroze ose sipërfaqet e lyera tashmë me gëlqere ose me ngjyra të lëmuara me cilësi të ulët
SCHIMMEL STOPPEN 990	Direkt, për pastrimin e sipërfaqeve të rregullta

SCHIMMEL STOPPEN 990 aplikohet në dy duar.

Mjetet pastrohen menjëherë pas aplikimit me sapun dhe ujë.

PAKETIMI

1lit, 3lit dhe 10lit

RUAJTJA

18 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet që sipërfaqet e lyera të mos lahen deri në 20-30 ditë pas aplikimit.
- Në sipërfaqe të betonit të freskët produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.
- Rekomandohet që të shmangët aplikimi i produktit në temperatura nën 5°C.
- **SCHIMMEL STOPPEN 990** përdoren **VETËM** për prodhimin e nuancave të ngjyrave përmes DCTS. Ato nuk duhet të aplikohen pa ngjyrues të posaçëm.

