



SMART 300 B

Katalit transparent i një cilesie të lartë që përdoret për produktin Smart 300 B

Karakteristikat e produktit

- Aromë e lehtë
- Kohë normale tharjeje
- Shumë rezistent ndaj zverdhjes
- Nuk ndikon tek saktësia e ngjyrave
- Përmirëson karakteristikat e zmerilimit

Rekomandimet për përdorim

Përdoret si katalit në sistemin e astarit me bazë poliuretani Smart 300 B

Të dhëna teknike

Rezina	Rezinë poliuretani
Densiteti EN ISO 2811-1	0,95±0,02 gr/ml
Mbetja e thatë EN ISO 3251	37%
Raporti i përzierjes me katalitin	1 : 1
Viskoziteti	35 ± 5 KU
Koha e reaksionit	2 – 3 orë Në varësi edhe të kushteve të ambientit dhe diluentit të përdorur
Koha për zmerilim	24 orë
VOC në produktin e gatshëm (Di rektiva Europiane 2004/42/EC) (g/l)	≤ 10
VOC emetimi në ambient, dhomë simulimi ISO 16000 (mg/m3)	≤ 0.2

Ruajtja

24 muaj, me kusht që kanaçet të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje. Ndalohet rreptësisht që produkti të ekspozohet në diell dhe lagështirë.

Shënime

- Rekomandohet që të shmanget aplikimi i produktit në temperatura nën 5°C dhe mbi 30°C.

