

3K PRIMER



PËRSHKRIM

Primer me 3 komponentë, bazuar në epoksi dhe çimento. Përdoret për lyerjen paraprake të sipërfaqeve ku do të aplikohet produkt epoksi si SL INDUSTRIAL ose BODEN FARBE.

KARAKTERISTIKA

3K PRIMER është një produkt me 3 komponentë me bazë uji. Komponentët A+B janë me bazë epoksi, ndërsa komponenti C është me bazë çimentoje. Është i certifikuar si "Klasa II" për rezistencën ndaj lagështirës, gjë që e bën ideal për aplikime që i nënshtrohen presionit negativ. Produkti ofron rezistencë të lartë ndaj konsumit. Është i qëndrueshëm ndaj ujit, acideve, bazave, produkteve të naftës, etj. 3K PRIMER mund të aplikohet në sipërfaqe të thata ose me lagështi të lehtë.

REKOMANDIME PËR PËRDORIM

3K PRIMER përdoret si bazë për të rritur ngjitshmërinë e sipërfaqes ku do të aplikohen produkte si SL INDUSTRIAL ose BODEN FARBE. Ky produkt rekomandohet në rastet kur sipërfaqja ka ende një përqindje të lartë lagështie, pasi krijon një shtresë izoluese midis nënshtresës dhe shtresës përfundimtare që do të aplikohet.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma:	Komponenti A, B lëng, Komponenti C pluhur
Ngjyra:	Amber
Djegshmëri:	I padjegshëm
Raporti i përzierjes:	2,8Kg A + 1,2Kg B+ 2Kg C
Densiteti:	1.8 gr/cm ³
pH i përzierjes:	12
Temperatura e aplikimit	nga +5°C në +35°C
Koha e shpërndarjes:	>30 min
Application of second hand:	after 4 hours
Deformimi:	0
Adhesioni ndaj betonit:	≥ 2 N/mm ²
Adhesioni pas nxehjes:	≥ 2 N/mm ²
Adhesioni pas zhytjes në ujë:	≥ 2 N/mm ²
Forca e adhezionit pas cikleve ngrirje-shkrirje:	≥ 2 N/mm ²

UDHËZIME PËR PËRGATITJEN

Sipërfaqja ku duhet të aplikohet prajmeri duhet të jetë:

- E qëndrueshme
- Pa praninë e materialeve që pengojnë ngjitjen, si pluhuri, grimcat e lira, yndyrnat, etj.
- Të mos ketë ujë të qëndrueshëm dhe duhet të përgatitet sipas gjendjes së sipërfaqes. Pas kësaj, sipërfaqja duhet të pastrohet mirë nga pluhuri me një fshesë me vakum. Në rastet kur ka çarje të mëdha, ato duhet të mbushen para aplikimit të 3K Primer.

APLIKIMI

Komponenti A (rezina), komponenti B (ngurtësuesi) dhe komponenti C (pluhur çimentoje) janë të paketuara në tre kova të veçanta në një raport peshe të paracaktuar. Fillimisht, e gjithë sasia e komponentit B duhet të shtohet në komponentin A. Përzierja e këtyre dy komponentëve duhet të zgjasë rreth 2 minuta, duke përdorur një mikser me shpejtësi të ulët (300 rpm/min). Më pas, shtohet komponenti C dhe vazhdohet përzierja për më shumë se 3 minuta. Është e rëndësishme të arrihet një përzierje e plotë dhe homogjene, duke siguruar që materiali të përzihet mirë edhe në anët dhe në fund të kovës, për të garantuar një shpërndarje uniforme të materialit. 3K PRIMER mund të aplikohet siç është ose i holluar deri në 10% me ujë. Mund të aplikohet me furçë ose me rrotull. Koha e aplikimit nuk duhet të jetë më shumë se 40 minuta në kushte normale të ambientit (+5°C deri në +35°C).

RUAJTJA

24 muaj nëse ruhet në paketimin original të pahapur dhe në një vend të thatë, në temperatura midis 5°C dhe 25°C.

KONSUMIMI

250-300 g / m²

PAKETIMI

2,8 Kg (komp. A) bidonë, 1,2 Kg (komp. B) kova plastike, 2 Kg (komp. C) bidonë.

