

3D FUGEN



PERSHKRIMI

Fugë dykomponentëshe, e bazuar në epoksi.

KARAKTERISTIKAT

Stuko dykomponentëshe me 30 nuanca të parapërgatitura, pa hollues, me rrëshira epokside dhe futje të holla salicili. Është rezistente ndaj acideve, bazave, pastruesve të fortë, shumicës së holluesve organikë si dhe ujit të klorinuar ose ujit të kripur. Ka një përpunueshmëri të shkëlqyer, aderim të lartë në anët e fugave dhe është plotësisht e papërshkueshme nga uji, pa njolla. Nuk thith lagështinë, nuk lejon zhvillimin e baktereve, pastrohet lehtësisht në përdorimin e përditshëm dhe është rezistente ndaj kushteve higjienike. Është e përshtatshme për fuga me gjerësi nga 1 - 10 mm. Sipërfaqja përfundimtare është absolutisht e lëmuar, si porcelani. Para ngurtësimit, pastrohet lehtësisht me ujë të vakët. Produkti klasifikohet në kategorinë RG2, sipas EN 13888.

FUSHAT E APLIKIMIT

3D Fugen është i përshtatshëm për pllakat e granitit të lëmuar, kudo ku estetika kërkon një fugë të bardhë ose me ngjyrë të bardhë, dhe ku nuanca nuk do të ndryshojë për shkak të njollave dhe ndotjes. Përdoret gjithashtu për fugatimin e bashkimeve të mermerit, duke parandaluar thithjen e ujit dhe ndotjes, ndryshe nga pluhurat e stuko me bazë çimentoje. Rekomandohet për skulptura mermeri dhe mozaikë në pishina, ambiente noti dhe tualete publike. Zëvendëson stuko të korroduara të fugave me bazë çimentoje në pishina, ku më parë është hequr shtresa e vjetër në një thellësi prej 3-4 mm. Gjithashtu, ngjitet në mënyrë të shkëlqyer në çdo aplikim mbi mermer.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma:	Komponenti A Pastë Komponenti B Xhel
Ngjyra:	30 ngjyra, baton i dytë ngjyrash
Granulometria maksimale:	0,2 mm
Densiteti:	Komponenti A 1,65 gr/ml Komponenti B 1,05 gr/ml
Densiteti (A+B):	1,54 gr/ml
Raporti i pëzierjes:	9A : 1B
Mbetja e ngurte:	Komponenti A 100% Komponenti B 100%
Application temperature:	nga +5°C deri në +35°C
Dimensioni fugave:	nga 2 mm deri në 10 mm
Koha e punimit:	minimum 45 minuta
Rezistenca në ngjeshje:	
• Në kushte normale:	76 MPa
• Pas cikleve ngrirje-shkrirje:	72 MPa
Rezistenca në perkulje:	
• Në kushte normale:	45 MPa
• Pas cikleve ngrirje-shkrirje:	42 MPa
Rezistenca ndaj gerryerjes:	51 mm ³
Ujethithja pas 240 min:	0,04 Gr
Tkurrja:	0,7 mm / m
Rezistenca temperatuore:	nga -30°C deri në +90°C

PËRGATITJA E FUGAVE

Hiqni mbetjet e mundshme të ngjitësit me bazë çimentoje dhe ndotësve të tjerë nga fugat dhe sipërfaqja e granitit ose mermerit.

APLIKIMI

Fugat mbushen me një spatulë gome, duke e hapur dhe shtypur atë në mënyrë diagonale mbi fugat, pa lënë hapësira ose mbetje.

RUAJTJE

24 muaj, nëse ruhet në paketimin e tij origjinal, në vende të thata dhe të mbrojtura nga ngrica dhe ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell.

KONSUMIMI

0,2 - 3.0 Kg/m²

PAKETIMI

3 Kg (A+B) Kova plastike

INFORMACION MBI SHËNDETIN DHE SIGURINË

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose gëlltitjeje, kërkoni menjëherë këshillë mjekësore dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në kanalizime.

