

BETOGROUT C57



PERSHKRIMI

Llaç me bazë çimento me tharje të shpejtë për riparime strukturash betoni, ankorime.

KARAKTERISTIKAT

- Rezistencë e lartë mekanike
- Nuk tërhiqet
- Për përdorim brenda dhe jashtë
- Ofron punueshmëri të shkëlqyer, ngjitje, rezistencë ndaj ngrirjes, goditjeve dhe lagështirës
- Falë lidhjes së tij hidraulike, polimereve speciale, inerteve të përzgjedhura dhe fijesh sintetike, nuk çahet

FUSHA E APLIKIMIT

BETOGROUT C57, i përshtatshëm për meremetime të shpejta të elementëve prej betoni, fiksime, ankorime (inkastrime), vulosje vrimesh, krijim ulluqesh dhe në përgjithësi atje ku nevojitet rezistencë e lartë dhe shpejtësi punimesh.

MËNYRA E PËRDORIMIT

Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga pluhurat dhe materialet e kalbura dhe të laget mirë ose të astarohet me stabilizues mikromolekular BETON CONTACT para aplikimit.

TECHNICAL DATA

Forma – Ngjyra:	Pluhur çimentor-Gri
Pesha specifike e pluhurit të thatë:	1,47 ±0,05 Kg/lit
Pesha specifike e pluhurit të njomë:	2,00 ±0,05 Kg/lit
Diametri maksimal i kokrës:	1.5 mm
Kërkesa për ujë:	5,5 lit ujë në 25 kg pluhur
Temperatura e zbatimit:	+5°C deri në +35°C
Termorezistenca:	-30°C deri në +80°
Koha e jetës:	C 10 min

APLIKIMI

Hedhim pluhurin çimentor në ujë të pastër, në raport 25 kg pluhur në 5,5 l ujë dhe përziejme me trapan xhirosh të ulëta ose betoniere derisa të krijohet një masë homogjene, e përshtatshme për çdo përdorim. Masa ngelet e punueshme për 10 minuta dhe zbatohet ose me mistri për meremetime ose me makineri hedhëse nëse sipërfaqet kanë nevojë për një material mbulues me rezistencë të lartë mekanike.

RUAJTJA

24 muaj nëse ruhet në paketim të mbyllur mirë, në vende të thata dhe në temperatura më të larta se +10°C..

KONSUMI

Rreth 18 kg/m² /cm trashësi shtresë

PAKETIMI

25 kg pluhur

INFORMACION PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË

Mbajeni jashtë arritjes së fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose nëse gëlltitet, kërkoni këshillë mjekësore menjëherë dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në kanale..

