

SKEDE TEKNIKE



BETON CONTACT

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

BETON CONTACT: Primer akrilik ngjës për stuko dekorative

- Krijon sipërfaqe të ashpër
- Ngjitje e mirë në nënshtresë
- Promovon ngjitjen me stuko dekorative
- Zgjat kohën e tharjes me stuko dekorative
- Siguron uniformitet të ngjyrave në stuko dekorative
- Mund të bëhet bëhet me nuanca sipas sistemit të nuancave DC
- Pa amoniak

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

BETON CONTACT është një prajmër akrilik me ngjyrë të bardhë ose të kuqe, me bazë uji, me agregate shumë të imëta. Përmirëson ashpërsinë e nënshtresës, duke rritur aftësinë ngjitore të suvatimeve stukove e dekorative të të gjitha llojeve (bazë çimento, akrilik, silikon, silikat) Përveç kësaj, siguron uniformitetin e ngjyrave të sipërfaqës finale, sidomos kur është zgjedhur një stuko me ngjyrë të errët.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	Kopolimer Akrilik
Densiteti (l bardhë)	1,35±0,02 gr/ml
Viskoziteti i prodhimit (l bardhë) Viskoziteti i ruajtjes (l bardhë)	75±5 KU 23°C 75±5 KU 23°C
Norma e përhapjes	Deri në 5m ² /Kg për cdo lyerje
Tharja e plotë Thara e plotë (Ngjyrat) Applikimi i stukos	20±10 minuta 30±10 minuta 4±½ orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Ngjyrat	E disponueshme në të bardhë dhe në mijëra ngjyra nëpërmjet sistemit të ngjyrosjes së ngjyrave të DEUTSCH (DCTS). Mund të ngjyroset edhe me bojëra bazë emulsioni DC Basics
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/a "Muret e jashtme të substratit mineral (Shkëlqimi<25@60o)": 30g/l (2010). Produkti përmban maks. 29g/l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Furçë, rul

Shkrirës: Ujë

Hollues: 5-10% v/v

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defektoze, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat

Mjetet pastrohen me sapun dhe ujë menjëherë pas aplikimit.

PAKETIMI

15kg

RUAJTJA

24 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informacione, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet që sipërfaqet e lyera të mos lahen deri sa të kalojnë 20-30 ditë nga aplikimi.
- Në sipërfaqet e freskëta të betonit produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.
- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C.
- BETON CONTACT Përdoren vetëm për prodhimin e ngjyrave nëpërmjet DCAT. Nuk duhet të aplikohen pa ngjyrues të posaçëm.

