

CREATIVE PUTZ 1.2.3



PËRSHKRIM

Veshje dekorative, e cila shërben për trajtimin e fasadave dhe sipërfaqeve të brendshme.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT

Creative Putz 1, 2, 3 është i klasifikuar sipas standardit EN 998 - 1.

KARAKTERISTIKAT

- Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.
- Rezistencë e lartë ndaj agentëve atmosferikë.
- Punueshmëri e mirë.
- Formon një strukturë të qëndrueshme dhe me jetëgjatësi të lartë.

FUSHA E APLIKIMIT

Creative Putz 1, 2, 3 është i përshtatshëm për krijimin e veshjeve dekorative me cilësi të shkëlqyera të papërshekueshmërisë nga uji, ngjitjes dhe elasticitetit. Për më tepër, përdoret për të krijuar veshje dekorative mbi sipërfaqe të mbushura me llaç çimentues ose llaç bazë për izolim termik, të cilat janë rrafshuar paraprakisht me Mineral Megagrund ose një produkt nga linja e produkteve TB. Gjithashtu, përdoret në sisteme të jashtme të izolimit termik si një veshje dekorative.

UDHËZIME PËR PËRGATITJEN

Mbështetja ku do të aplikohet produkti duhet të pastrohet paraprakisht nga pluhuri, nafta, vajrat, bojërat, mbetjet e dyllit dhe materialet kundër ngjitjes. Pastrimi i vajrave, bojërave, dyllit ose materialeve kundër ngjitjes bëhet mekanikisht ose manualisht. Para aplikimit të Creative Putz 1, 2, 3, mbështetja duhet të nivelizohet dhe të rrafshohet me primerin e thatë Mineral Megagrund. Sipërfaqet duhet të jenë të rrafshuara dhe mekanikisht të qëndrueshme, në varësi të qëllimit të përdorimit.

APLIKIMI

Creative Putz 1, 2, 3 aplikohet me anën e drejtë të një frataci metalik, direkt mbi sipërfaqen që është trajtuar paraprakisht me primerin Megagrund. Pasi produkti të jetë vendosur mbi mbështetjen, fërkohet me një fratac plastik për të krijuar strukturat e dëshiruara.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma	Pluhur me bazë çimentoje.
Ngjyra:	Bardhe
Peshë vëllimore:	1350 Kg/m ³
Sasia e ujit për përgatitje:	25 - 27%
Peshë vëllimore e llaçit:	1550 Kg/m ³
Temperatura e aplikimit:	+5°C do +35°C

RUAJTJA

12 muaj pas datës së prodhimit, nëse ruhet në paketimin e tij origjinal dhe të pa hapur, të mbrojtur nga ekspozimi direkt ndaj diellit dhe ngricës.

KONSUMIMI

2.5- 5 kg/m² Varet nga granulometria

PAKETIMI

Thesh 25 kg

