

DCS 2K LEVEL



PERSHKRIMI

Llaç dy-komponentësh, me bazë epoksi.

KARAKTERISTIKAT

- Llaç dy-komponentësh.
- Pa solucion.
- Ofron ngjitje të shkëlqyer me sipërfaqet dhe jep një rezistencë të lartë fizike-mekanike.
- Është rezistent ndaj acidëve, alkaleve, detergjentëve, ujit të detit dhe ndryshimeve të temperaturës.
- Klasifikohet si lidhës strukturor për mortaret dhe betonet sipas EN 1504-4.

FUSHA E PËRDORIMIT

DCS 2K LEVEL përdoret për restaurimin e çarjeve në mortare dhe beton, për ankorime, si dhe në raste kur duam të mbyllim çarje me DCS 0.1 - 1 mm, EPODUR 0.5 - 3 mm ose DCS. Ajo lidh betonin, hekurin, gurin dhe drurin.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqja ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër, pa mbetje, naftë ose elementë të tjerë që pengojnë ngjitjen.

PROCEDURA E APLIKIMIT

Komponentët A (rezina) dhe B (aktivizuesi) janë të pakeluar veç e veç, duke pasur një raport të saktë përzierje të përcaktuar sipas peshës. Sasia e komponentit B shtohet në komponentin A. Përzierja bëhet përmes një mikseri të përshtatshëm për rreth 5 minuta. Është shumë e rëndësishme që përzierja të bëhet shumë me kujdes, duke përzier materialin edhe në skajet dhe fundin e enës. Përzierja e të dy komponentëve duhet të bëhet në një mjedis të pastër..

Të dhëna teknike

Moduli elasticitetit	10 N/mm ²
Baza:	Rezinë epokside
Forma:	Pastë
Ngjyra:	Gri
Densiteti:	1.55 Kg/lit
Jetëgjatësia:	60 min
Forca ngjitëse:	20 N/mm ²

APLIKIMI

DCS 2K LEVEL aplikohet me një spatulë në një sipërfaqe të tharë dhe të pastër.

RUAJTJA

Paketim në formë rrote, 12 months, if stored in its original and unopened packaging, in environments protected by humidity and the direct exposure to sun. Storage temperature should be between +5°C and +35°C.

INFORMACION PËR SHËNDETIN DHE

Mbaje jashtë arritjes së fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose nëse gëlltitet, kërko këshillë mjekësore menjëherë dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në kanale.

