

DCS 2K PRIMER



PERSHKRIMI

Llaç dy-komponentësh, me bazë epoksi.

KARAKTERISTIKAT

DCS 2K Primer është një produkt inovativ dy-komponentësh, me bazë epoksi dhe ujë, i cili siguron një mbrojtje të shkëlqyer për sipërfaqet që kërkojnë rezistencë të lartë mekanike dhe fizike. Ky primer ofron mbrojtje të jashtëzakonshme kundër abrazionit, ujit, acidëve, alkaleve dhe produkteve të naftës, duke e bërë atë ideal për aplikime të ndryshme ndërtimi dhe industrisë.

FUSHA E PËRDORIMIT

DCS 2K Primer përdoret si PRIMER para përdorimit të njërës prej produkteve të linjës DCS Wrap, për të forcuar strukturat e betonit.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Pa praninë e materialeve që pengojnë ngjitjen si pluhuri, pjesët e lëshuara, yndyrmat, etj. Produkti gjithashtu duhet të përgatitet sipas natyrës së sipërfaqes. Pas kësaj, sipërfaqja duhet të pastrohet nga pluhuri me një pastrues me vakum.

PROÇEDURA E APLIKIMIT

Komponenti A (rezina) dhe komponenti B (aktivizuesi) janë të pakeluar në dy kube të ndara, në një raport të paracaktuar të proporcioneve sipas peshës. E gjithë sasia e komponentit B duhet të shtohet në komponentin A. Përzierja e dy komponentëve duhet të vazhdojë për rreth 5 minuta, duke përdorur një mikser me shpejtësi të ulët (300 rpm/min). Është e rëndësishme të përzihen mirë edhe në skajet dhe në fund të kubës, për të arritur një përzierje të plotë dhe një shpërndarje të njëtrajtshme të aktivizuesit. DCS 2K Primer aplikohet ashtu siç është ose mund të hollon deri në 10% me ujë. Produkti mund të aplikohet me një furçë ose rul.

Të dhëna teknike

Baza	Rezinë epokside 2 komponente
Forma	pastë
Densiteti komponentit A	1,85 kg/lit
Densiteti komponentit B	1,79 kg/lit
Densiteti A+B	1,83 kg/lit
Raporti përzierjes (A+B)	3 : 1 në peshë
Jetëgjatësia	25 min në +20°C
Rezistenca finale	pas 7 ditësh në +23°C
Rezistenca në ngjeshje	96 N/mm ²
Koha e punueshmërisë	25 minuta në +20°C
Temperatura e qelqëzimit	≥ 75°C
Rezistenca në përkulje	46 N/mm ²

KONSUMIMI

300 gr/m² për shtresë.

PAKETIM

Kova plastike 3 kg (komponenti A) dhe 1 kg (komponenti B).

RUAJTJA

Paketim në formë rrote, 12 months, if stored in its original and unopened packaging, in environments protected by humidity and the direct exposure to sun. Storage temperature should be between +5°C and +35°C.

INFORMACION PËR SHËNDETIN DHE

Mbaje jashtë arritjes së fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose nëse gëlltitet, kërko këshillë mjekësore menjëherë dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në kanale.

