

FM 088



PERSHKRIMI

Adesiv i cimentuar monokomponent, i lehtësuar, me deformueshmëri të lartë, me kohë të hapur të aluduar, me kapacitet të lartë lagështues, me rendiment shumë të lartë, i lehtë për spatulim, për pllakë qeramike dhe materiale shkëmbore, ideal për vendosjen e pllakave të porcelanit me trashësi të ulët.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT

FM 088 është klasifikuar si C2TE S2 P1 sipas EN 12004, bazuar në çimento, 2 adeziv me forcë të lartë ngjitjeje, kohë të zgjatur pune, dhe T rezistencë ndaj rrëshqitjes. Sipas EN 12002 është klasifikuar si S2, me fleksibilitet të lartë. Sipas ISO 13007 është klasifikuar si P1, me forcë të zakonshme ngjitjeje mbi pllakë druri.

KARAKTERISTIKAT

- Për përdorim brenda dhe jashtë
- Përmirësimi i parametrevë të punës.
- Për ngjitjen e pllakatave qeramike, pllakave të porcelanit në sipërfaqe të ashpër.
- Për ngjitjen e pllakatave qeramike, pllakave të porcelanit në mbështetje gjipsi pas trajtimit me FM Primer.
- Për ngjitjen e pllakatave qeramike, pllakave të porcelanit mbi pllakë të vjetra ekzistuese.
- Për ngjitjen e pllakatave qeramike, pllakave të porcelanit mbi shtresa ngrohëse.
- Për ngjitjen e pllakatave qeramike, pllakave të porcelanit mbi mbështetje të paqëndrueshme.
- Për ngjitjen e pllakatave qeramike, pllakave të porcelanit mbi fasada të paqëndrueshme.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma:	Pluhur
Ngjyra:	Gri, Bardhe
Sasia e ujit për hidratim:	7.5 l/25 kg Thes
Temperatura e aplikimit:	Nga +5°C deri +35°C
Trashësia e aplikimit:	do 25 mm
Koha e punës:	Te pakten 4 ore
Koha e perpunimit:	45 min
Viskoziteti:	0,1 mm
Përbushja e bashkimeve në mure:	Pas 8 oresh
Përbushja e bashkimeve në dyshe:	Pas 24 oresh
Forca e ngjitjes pas 28 ditësh në:	
• Kushtet normale:	≥ 2,51 N/mm ²
• Veprimi i nxehtësisë +70°C:	≥ 2,22 N/mm ²
• Zhytje në ujë:	≥ 1,95 N/mm ²
• Ciklet e ngrirjes-shkrirjes: Rezistenca ndaj temperaturës: Deformimi sipas EN 12002:	≥ 1,94 N/mm ² Nga - 30°C në +90°C 5,9 mm

MËNYRA E APLIKIMIT

FM 088 përdoret për vendosjen e pllakatave qeramike, pllakave të porcelanit, pllakatave me dimensione të ndryshme në sipërfaqe të ndryshme, si: beton, mbulesa izolimi, dysHEMEJE me bazë çimentoje dhe suvatim, pllaka të vjetra, etj. Ky produkt është i përshtatshëm për ambiente brenda dhe jashtë. FM 088 mund të aplikohet gjithashtu në sipërfaqe deformuese, si: pllaka gipsi ose druri, dysHEME të ngrohura, falë parametrave të tij teknikë ngjites..

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Supportet tradicionale të bazuara në çimento duhet të kenë një kohë të mjaftueshme maturimi (28 ditë në temperaturë 23°C dhe lagështi relative 40%). Supportet duhet të jenë të sheshta, të qëndrueshme dhe të përshtatshme për përdorimin e dëshiruar. Sipërfaqja ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga prania e materieve të tjera, si: boja, yndyra, materialet antiadherente. Pastrimi mund të bëhet në mënyrë teknike ose manuale. Para aplikimit të produktit, suvati duhet të ketë një kohë maturimi prej të paktën 1 jave për çdo 1 cm trashësi. Supportet duhet të jenë mekanikisht të qëndrueshme, në varësi të përdorimit të dëshiruar. Sipërfaqja e supportit ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo lloj materiali të jashtëm.

APLIKIMI

Për një aplikim të mirë të produktit dhe për të arritur shpërndarje të barabartë dhe të mirë në të gjithë sipërfaqen, rekomandohet që në fillim të hapni produktin mbi mbështetje me anën e drejtuar të frattazos dhe pastaj me anën me dhëmbë. Produkti duhet të aplikohet me një frattazo të përshtatshëm, në varësi të llojit dhe parametrave të pllakatës. Pas vendosjes së pllakatës, rekomandohet të ushtroni pak presion mbi të për t'i dhënë mundësinë që edhe pjesa e pasme të lagështohet plotësisht. Kushtet speciale, si: temperatura të larta, erëra të forta, dielli ose mbështetje me nivele të larta thithjeje të ujit, ndikojnë negativisht në funksionimin e produktit, duke shkurtuar ndjeshëm kohën e hapjes dhe të mundësisë për rregullim. Prandaj, për të shmangur këto probleme, rekomandohet të spërkatni mbështetjen me ujë para se të aplikoni adezivin ose ta trajtoni atë me FM Primer. Megjithatë, në çdo rast, është e rëndësishme që para vendosjes së pllakatave, të kontrolloni nëse adezivi ka krijuar një shtresë. Në këto raste, duhet të shpërndani përsëri adezivin për të riaktivizuar forcën e tij ngjitesë. Shmangni përdorimin e ujit mbi adezivin që ka formuar shtresën (është ngurtësuar), sepse në këtë rast krijohet një shtresë antiadherente.

RUAJTJA

12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në paketimin e tij origjinal dhe të mbyllur, në zona të mbrojtura nga dielli dhe ngricat.

KONSUMI

4- 5 kg/m²

PAKETIMI

25 kg

