

FM 5000



PERSHKRIMI

Adheziv me thiksoelasticitet, elastik, i gatshëm për t'u përdorur; baza e tij përbëhet nga shpërndarja në ujë e esterëve të poliacrilikëve dhe aditivëve të veçantë.

KLASIFIKIMI I PRODUKTIT

FM 5000 klasifikohet si D2TE sipas EN 12004, bazë shpërndarjeje D, 2 forcë e përmirësuar e adhezionit, E kohë e zgjatuar hapjeje dhe T rezistencë ndaj rrëshqitjes.

KARAKTERISTIKAT

Adheziv me thiksoelasticitet, elastik, i gatshëm për t'u përdorur; baza e tij përbëhet nga shpërndarja në ujë e esterëve të poliacrilikëve dhe aditivëve të veçantë. Është i qëndrueshëm ndaj lagështirës, acideve të holluara, sipërfaqeve alkaline (beton, llaç) dhe nuk ndikon në materialet që janë të ndjeshme ndaj holluesve. Ka një jetëgjatësi të gjatë dhe është i mjaftueshëm për shtresa në sipërfaqe të mëdha duke krijuar adhezion të shkëlqyer në sipërfaqet e lyera dhe gjithashtu në ato të ashpra. Tregon rezistencë të shkëlqyer fillestare dhe përfundimtare në adhezion. Klasifikohet në kategorinë D2TE sipas EN 12004.

FUSHA E PËRDORIMIT

FM 5000 është i përshtatshëm për ngjitjen e pllaka, rolo (faqe 48) me PVC të butë, bar të stadiumeve, LINOLEUM dhe tapet në beton të prefabrikuar, por jo në dysHEME me llaç, mozaikë, dysHEME MDF, plywood detar ose druri, në pllaka metalike të galvanizuara ose liner. Është i përshtatshëm për vendosjen e pllaka për izolim termik të poliestërit të fryrë ose të laminuar, panele poliuretani dhe plug (panele poliuretani dhe kork, faqe 48) në beton, llaç, muratura porobeton, në sipërfaqe brenda dhe jashtë. Është i përshtatshëm për vendosjen e izoluar të pllaka qeramike në dru dhe produktet e tij. Po ashtu ofrohet për montim në mjedise ku ka lëvizje të konsiderueshme, si spitalet, hotellet, dhe në mjedise me dridhje, si anije, etj.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma:	Paste
Ngjyra:	Bezhë
Densitet:	1,75 gr/ml
Përmbajtje e ngurtë:	70%
Temperatura e aplikimit:	Nga +10°C deri në +35°C
Trashësia e aplikimit:	Deri në 4 mm
Koha e hapjes:	40 min
Koha e punueshmërisë:	30 min
Aplikimi i vernikut:	Pas 10 ditësh
Forca e adhezionit:	
• Kushtet normale:	3,4 MPa
• Pas zhytjes në ujë:	2,1 MPa
• Pas reaksionit termik:	2,2 MPa
Rezistenca kimike:	Resistence e lartë
Rezistencë ndaj temperaturës	Nga -20°C deri në +60°C

MËNYRA E APLIKIMIT

Mbështetësit tradicionalë të bazuar në çimento duhet të kenë një kohë të mjaftueshme maturimi (28 ditë në temperaturën 23°C dhe U.R 40%). Mbështetësit duhet të jenë të sheshtë dhe stabilë, në varësi të përdorimit të parashikuar. Mbështetësi ku do të aplikohet produkti duhet të jetë i pastër dhe pa materiale të jashtme, si: piktura, vajra, vernikë, materiale anti-adhezioni. Pastrimi bëhet mekanikisht ose manualisht. Para aplikimit të produktit, llaçet duhet të kenë një kohë maturimi prej të paktën 1 jave për çdo 1 cm trashësi. Mbështetësit duhet të jenë mekanikisht të stabilizuar, në varësi të përdorimit të parashikuar. Sipërfaqja e mbështetësit ku do të aplikohet produkti duhet të jetë e pastër nga çdo lloj materiali të jashtëm.

APLIKIMI

Ngjitësi aplikohet vetëm në një shtresë, ashtu siç është, me një spatul metalik me dhëmbë, 3-5 mm të gjerë, në sipërfaqe horizontale ose vertikale. Më pas, përpunohet sa më shumë sipërfaqe që është e nevojshme për të punuar brenda 30-40 minutave të ardhshme, në varësi të kushteve të motit, duke shmangur krijimin e një "lëkure" ngjitëse. Produktet që do të ngjiten vendosen në mënyrë që të lejohet mundësia për të bërë riparime mikro, duke ushtruar presion të lehtë mbi to.

RUAJTJA

Ruhet në paketimin e tij origjinal, të mbyllur mirë, në ambiente të thata, të hijezuara dhe me lagështi të ulët, për të paktën 12 muaj nga data e prodhimit të tij.

KONSUMI

1.5 Kg/m²/mm Trashësi

PAKETIMI

5 Kg / 25 Kg Kova plastike

INFORMACIONE PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË

Mbani larg fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose gëlltitje, kërkoni ndihmë mjekësore menjëherë dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në kanale..

