

GP REPAIR FAST



PERSHKRIMI

Rezinë epokside 2 komponentësh për injektim, pa tretës, lëng i hollë, me tkurrje zero.

KARAKTERISTIKAT

- Rezistencë e lartë mekanike
- Nuk tërhiqet
- Për përdorim brenda dhe jashtë
- Ofron punueshmëri të shkëlqyer, ngjitje, rezistencë ndaj ngrirjes, goditjeve dhe lagështirës
- Falë lidhjes së tij hidraulike, polimereve speciale, inerteve të përzgjedhura dhe fijesh sintetike, nuk çahen

FUSHA E APLIKIMIT

GP REPAIR FAST rekomandohet për stabilizime të sigurt dhe të shpejta në rrejtë për suva në sipërfaqe të brëndshme dhe të jashtme, për tablo elektrike dhe kuti shpërndarëse duke zëvendësuar allçinë me rezistencë krahasuese në shtypje 40 herë me shumë dhe pa rrezikun e prishjes nga shiu ose lagështia. Është i domosdoshëm për zbatime hidraulike në puse. Është i përshtatshëm për ankorim makinerish, vendosje kangjellash metalike dhe shtyllash në mure prej betoni. Është rezultativ për vulosje vrimash në mure prej betoni, në dysHEME dhe tavane si edhe për vendosje profil këndor (mbrojtës këndesh).

MËNYRA E PËRDORIMIT

Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga materiale të kalbëzuara dhe të jetë lagur mirë me qëllim që të kemi adezivitet të lartë.

TECHNICAL DATA

Forma – Ngjyra:	Pluhur çimentor-Gri
Pesha specifike e pluhurit të thatë:	1,47 ±0,05 Kg/lit
Pesha specifike e pluhurit të njomë:	2,00 ±0,05 Kg/lit
Diametri maksimal i kokrës:	0.7 mm
Kërkesa për ujë:	5,5 lit ujë në 25 kg pluhur
Temperatura e zbatimit:	+5°C deri në +35°C
Termorezistenca:	-30°C deri në +80°C
Koha e jetës:	7 min

APLIKIMI

Hedhim GP REPAIR FAST në ujë të pastër, në raport 3 kg pluhur në 0,7 - 0,8 l ujë, në bazë të zbatimit, duke e përzier mirë, derisa të krijohet një masë homogjene. Cdo shtresë zbatohet në trashësi deri 3 cm.

RUAJTJA

24 muaj nëse ruhet në paketim të mbyllur mirë, në vende të thata dhe në temperatura më të larta se +10°C..

KONSUMI

Rreth 18 kg/m² /cm trashësi shtresë

PAKETIMI

25 kg pluhur

INFORMACION PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË

Mbajeni jashtë arritjes së fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose nëse gëlltitet, kërkoni këshillë mjekësore menjëherë dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në kanale..

