

GIPS FUGEN



PËRSHKRIMI

Stuko që shëben për mbushjen e fugave midis paneleve të kartongipsit.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Stuko me bazë gipsi e përbërë nga gëlqere e hidratuar, pluhur mermeri me granulometri të seleksionuar dhe aditivë special.
- Stuko më bazë gipsi e cila përdoret së bashku me shiritat mbulues për stukimin e fugave ndërmjet pllakave prej kartongipsi, për stukimin e fugave dhe të çarave me sipërfaqe të përfunduara betoni, për stukimin e sipërfaqeve të betonit me ose pa porozitet.
- Përdoret për realizimin e rifiniturave në suportet me bazë gipsi dhe në panelet e gipsit.
- Karakterizohet nga një punueshmëri mjaft e mirë, hapje e lehtë dhe mosrreshkitje, gjë që lehtëson shumë aplikimin nëpër sipërfaqe vertikale.
- Për ambiente të brendshme.
- Fërkohet shumë lehtë me letërzmerile.
- Konform EN 132791

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

- Përdoret së bashku me shiritat mbulues për stukimin e fugave ndërmjet pllakave prej kartongipsi, për stukimin e fugave dhe të çarave me sipërfaqe të përfunduara betoni.
- Stukimin e sipërfaqeve prej betoni me ose pa porozitet

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza	Pluhur
Ngjyra	E bardhë
Ruajtja	12 muaj në paketim original në vend të thatë
Djegshmëria	I padjegshëm
Raporti i përzierjes	7.5-8 litra ujë për 25 kg
Kohëzgjatja e përzierjes	1.5-2 orë
pH i përzierjes	12
Temperatura e aplikimit	nga +5°C deri në +35°C
Trashësia max në një dorë	1 mm
Koha e pritjes për fërkim	pas 24 orësh
Koha e pritjes për lyerje	pas 3-4 javësh
Rezistenca në shtypje sipas EN 1015-11	≥ 3,5 N/mm ²
Rezistenca në përkulje sipas EN 1015-11	≥ 1.9 N/mm ²
Forca ngjytëse në gips sipas EN 1015-12	≥ 0.5 N/mm ²

