

PRESTIGE 2K



PERSHKRIMI

Materiale bicomponente a base di cemento, pietra naturale, resine sintetiche e pigmenti speciali, per alta resistenza a compressione e flessione, ed elevata resistenza verso agenti chimici e detersivi detergenti.

KARAKTERISTIKAT

- Është një material në formë pluhuri, i bazuar në çimento, me pluhur guri natyror të granulometrisë të selektuar, resë sintetike, aditivë hidrofoikë dhe pigmentë ngjyrosës.
- Përpunueshmëri dhe hapje e mirë
- E lehtë për t'u pastruar
- Rezultati përfundimtar është një sipërfaqe e lëmuar
- Impermeabil
- Rezistencë e lartë kundër bazave (alkaleve) dhe detergjentëve
- Rezistent ndaj korrozionit
- Rezistent ndaj rrezeve UV
- Parandalon procesin e fluorescencës
- Sipas klasifikimit EN 13888, i përket kategorisë CG2 WA.

FUSHAT E APLIKIMIT

Prestige 2K 0 - 6 mm përdoret për fugatimin e hapësirave midis pllakave prej qeramike poroze, monocottura, bicottura, gres, porcelani dhe guri natyror me një hapësirë prej 0 - 6 mm. Përdoret për fugatimin e dysHEMEVE dhe veshjeve të jashtme, ku kërkohet impermeabilitet i lartë, elasticitet dhe rezistencë mekanike; për sipërfaqe me vibrime, zgjerime dhe tkurje (tarraca, ngrohje në dysHEME, pishina, shatërvanë, etj.).

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma:	Kompt A Pluhur Kompt B Likuid
Ngjyra:	30 ngjyra, Sipas paletës së ngjyrave.
Granulometria maksimale:	0,2 mm
Sasia e ujit për hidratimin:	0,7 l/2 kg + sasia e Kompt B
Temperatura e aplikimit:	nga +5°C në +35°C
Dimensiomet e fugave:	në 5 mm
Koha e punës:	te pakten 2 ore
Koha e pritjes për larjen:	15 min
Koha e infiltratës pas aplikimit:	24 ore
Rezistenca ndaj kompresionit:	
• Kusht normale:	36 Mpa
• Pas cikleve të ngrirjes-çlirimit:	32 MPa
• Rezistencë e konsiderueshme:	6,5 MPa
• Kusht normale:	6,2 MPa
• Pas cikleve të ngrirjes-çlirimit:	551 mm ³
• Rezistenca ndaj korrozionit:	0,3 Gr
• Përthithja e ujit pas 30 min:	1,4 Gr
• Përthithja e ujit pas 240 min: Tkurja:	1,3 mm / m
Rezistenca ndaj temperaturës:	nga - 30°C në +90°C

PËRGATITJA E FUGAVE

Sipërfaqja e pavimentuar me pllaka dhe fuga duhet të jetë e pastruar mirë. Nëse ngjitja e pllaka është bërë me ngjitës, mbushja e fugave në mure duhet të bëhet pas 8-12 orësh; mbushja e fugave në dysHEME bëhet pas 12-24 orësh. Nëse ngjitja e pllaka është bërë me llaç tradicional ose llaç çimentoje të përgatitur paraprakisht, atëherë mbushja e fugave në mure duhet të bëhet pas 2-3 ditësh dhe në dysHEME pas 8-10 ditësh.

PREGATITJE E PRODUKTIT

Së pari, përzieri 200 gr të komponentit B me 300 - 500 ml ujë të pastër, dhe pastaj shtoni komponentin A në formë pluhuri. Përzierja bëhet me një mikser elektrik me rreth 200-300 rrotullime/minutë, për të krijuar një masë homogjene, pa grumbuj. Pas kësaj, masa homogjene lihet të pushojë për 5 minuta dhe pastaj përziehet për një minutë tjetër, para se të aplikohet. Kështu, produkti do të jetë gati për t'u përdorur.

APLIKIMI

Fugat mbushen me një spatul të butë gome. Pjesa e tepërt mund të hiqet me një sfungjer të lagur pasi Prestige 2K 0 - 5 mm të ketë arritur një nivel të mjaftueshëm ngurtësimi (zakonisht, 15-20 minuta pas aplikimit). Pastrimi i mureve ose dysHEMEVE bëhet me një pëlhurë të thatë CG2 - S2 ose me një pëlhurë leshi, pasi fuga të ketë ngurtësuar plotësisht. Pastrimi mund të bëhet edhe një ditë pas aplikimit të mbushësit të fugave.

RUAJTJE

Ka një kohë ruajtjeje prej 24 muajsh, nëse ruhet në kushte normale dhe në paketimin e tij origjinal, të mbrojtur nga ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell dhe ngrica.

KONSUMIMI

0.2- 1 kg/m²

PAKETIMI

Thesë plastike 2 kg

