

RFM 800



PERSHKRIMI

Malta refrattaria, me bazë çimento, rresa sintetike dhe aditivë të veçantë për mjedise me temperaturë të lartë.

KARAKTERISTIKAT

Pluhur me bazë çimentoje, për mjedise me temperatura të larta dhe rezistencë të lartë mekanike, për mbushje me trashësi deri në 20mm/shtresë. Nuk tërhiqet dhe nuk krijon plasaritje. Ofron punueshmëri të shkëlqyer, adhezivitet, rezistencë ndaj temperaturave të larta dhe goditjeve. Falë lidhjeve të tij hidraulike, polimerëve të veçantë, inerteve të seleksionuara dhe fibrave sintetike, ai nuk plasaritet dhe nuk rrëshqet në trashësi të mëdha.

FUSHA E PERDORIMIT

RFM 800 aplikohet në të gjitha ato mjedise ku kërkohet një rezistencë e lartë ndaj temperaturës, si: furna, oxhaqe, etj.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma:	Pluhur
Ngjyra:	Gri,
Sasia e ujit per hidratim:	5,5 l/25 kg
Temperatura e aplikimit:	nga +5°C deri ne +35°C
Spesori aplikimit:	deri ne 20 mm
Koha e punimit:	te pakten 2 ore
Forca ngjitese:	0,84 N/mm2
Rezistenca ne ngjeshje 28 ditore:	27 MPa
Rezistenca ne perkulje 28 ditore:	4,5 MPa
Rezistenca temperatore:	nga - 15°C ne +1000°C

MËNYRA E APLIKIMIT

Tullat dhe sipërfaqja ku do të bëhet aplikimi duhet të jenë të qëndrueshme dhe mekanikisht rezistente.

APLIKIMI

Hidhni pluhurin e çimentos në ujë të pastër në raportin: 25 kg pluhur në 5,5 litra ujë dhe përziejeni me një përzierës mekanik me shpejtësi të ulët ose me betonierë deri në formimin e një paste homogjene, e cila është e përshtatshme për çdo lloj përdorimi. Pasta mbetet e punueshme për 3 orë dhe aplikohet përmes një spatule për muraturë ose për llaç.

RUAJTJA

12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në paketimin e tij origjinal dhe të mbyllur, në zona të mbrojtura nga dielli dhe ngricat.

KUNSUMI

4- 5 kg/m²

PAKETIMI

Sacco 25 kg

