

SL 30



PERSHKRIMI

Autonivelant me përmbajtje të lartë çimento dhe aditivësh të modifikuar deri 30 mm.

KARAKTERISTIKAT

SL 30 është një autonivelant me bazë çimento dhe aditivë të modifikuar i cili përdoret për shtrim dhe nivelim dyshemesh. Është i klasifikuar si CT - C40 - F10 - AR2 në bazë të standardit EN 13813.

FUSHAT E APLIKIMIT

- Përdoret për përgatitjen e sipërfaqeve të lëmuara ose shtresave përpara vendosjes së materialeve si pllaka qeramike, parkete etj.
- Gjithashtu përdoret si shtresë e fundit për themele, magazina, papafingo, etj.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma:	Pluhur
Ngjyra:	Gri
Sasia e ujit:	5.75- 6.0 l/25 kg bog
Pesha volumore pluhur:	1.35 ± 0.10 kg/l
Pesha volumore:	2.05 ± 0.10 kg/l
Koha e punuesmerise:	afersisht 2 oresh
Aplikimi shtres tjetër:	pas 24 oresh
Forca ngjitesë (EN 13892- 8):	2.2 N/mm ²
Rezistenca në ngjeshje (EN 13892- 2):	
• Pas 4 oresh:	12 N/mm ²
• Pas 24 oresh:	20 N/mm ²
• Pas 7 ditësh:	29 N/mm ²
• Pas 28 ditësh:	34 N/mm ²
Rezistenca në perkulje (EN 13892- 2):	
• Pas 4 oresh:	1.2 N/mm ²
• Pas 24 oresh:	3.7 N/mm ²
• Pas 7 ditësh:	5.9 N/mm ²
• Pas 28 ditësh:	7.4 N/mm ²
Rezistenca ndaj gerryerjes BCA (EN 13892- 4):	
• Pas 28 ditësh:	≤ 50 µm, AR0.5
Rezistenca ndaj gerryerjes (EN 13892- 3):	
• Pas 28 ditësh:	A6
Tkurrja (EN 13872):	
• Pas 28 ditësh:	max 0.45 mm/m

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Suporti duhet të jetë i pastër, pa praninë e pluhurave, pjesëve tëshkëputura, vajrave, verniqeve, etj. Fillimisht, sipërfaqja trajtohet me një astar akrilik HYDROPRIMER. Produkti SL 30 aplikohet mbas tharjes së plotë, afërsisht mbas dy orësh mbas aplikimit të HYDROPRIMER. Konsumimi i astarit: 200 - 300 g/m².

MENYRA E APLIKIMIT

SL 30 shtohet gradualisht në një sasi uji rreth 6,0 - 6,5L nën një përzierje të vazhdueshme deri sa të formohet një masë homogjene dhe e rrjedhshme. Përzierja lihet 3 minuta në qetesi dhe më pas përziehet përsëri. SL 30 hidhet në një shtresë të vetme në sipërfaqen e paratrajtuar me astar deri sa të arrihet trashësia e dëshiruar. Sapo produkti të jetë niveluar kalohet me një rrul me dhëmbëza në mënyrë që të nxjerrë ajrin brenda masës së formuar. Temperatura e aplikimit duhet të jetë ndërmjet +5C dhe +35C

RUAJTJA

12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në paketim origjinal dhe të pahapur. Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell dhe nga ngrica.

KONSUMI

Afërsisht. 1,65 Kg/m² për mm trashësi shtresë.

PAKETIMI

SL 30 është i ambalazhuar në thasë 25 Kg.

