



FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

STRABEN 80-G: Bojë akrilike me tharje të shpejtë për lyerjen e rrugëve, me cilësi të shkëlqyeshme

- Mbulueshmëri e shkëlqyer
- Ngjitje shumë e fortë dhe tharje e shpejtë
- Rezistencë superiore ndaj ndikimit
- Qëndrueshmëri e shkëlqyeshme dhe reflektim i lartë

STRABEN 80-G

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

Ideal për shënjimin e rrugëve, zonave të parkimit dhe fushave.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina:	Akrilike
Densiteti E Bardhe	1,63 (+/- 0.05) Kg / Lt
Densiteti Me Ngjyre	1,57 (+/- 0.05) Kg / Lt
Viskoziteti ISO EN 2431:2011	35 – 60 s DIN 53211 – 6 (20°C)
Norma e hapjes	8-10 mL /Lt
Tharja UNE 135202	15 - 25 minuta
Reflektanca UNE 48073-2	β-0.85 LF7
Klasa	P7
Faktori i ndricimit E Re	B5
Faktori i ndricimit E Vjeter	B3
Rrotullueshmeria	T3
Shikueshmeria naten ne te thate E RE	R5
Shikueshmeria naten ne te thate E vjeter	R2
Shikueshmeria naten ne lageshti	RW5
Shikueshmeria ditën E Re / E Vjeter	Q5
Mbetja e thate mbas ngurtësimit	> 75%
Ngjyrat	E disponueshem e bardhë, zezë, kuqe, blu, verdhë
Kordinatat e ngjyres	X – 0.3116 Y – 0.3283
Rezistenca ne rreshqitje	≥ 45
Indeksi i shkrirjes	10

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Aplikator për lyerjen e shënimeve rrugore, rul, furçë or llak

Shkrirës: Spritz Sol Nitro

Hollues: Mund të hollohet 5-10% v/v me **Spritz Sol Nitro**

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lëmuara, pa pluhur dhe yndyra.

STRABEN 80-G aplikohet në një ose dy duar.

Temperatura e sugjeruar e aplikimit prej 10 °C Deri në 35 °C.

Pastroni pajisjet me **Spritz Sol XT** menjëherë pas përdorimit.

PAKETIMI

4Kg dhe 30Kg

RUAJTJA

12 muaj, me kusht që kutitë të jenë të mbyllura dhe në kushte normale ruajtjeje.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C ose pak para shiut.

