

EPO COLOR



PERSHKRIMI

Stuko dhe ngjites pllakash 2 komponentesh me baze rezine epokside.

KARAKTERISTIKAT

Epocolor është stuko pllakash 2 – komponentësh me bazë epokside pa praninë e solventëve. Produkti karakterizohet nga rezistenca në ngjeshje të lartë, përkulje dhe forcë ngjites të lartë. Epocolor është rezistent ndaj disa acideve, bazave, agentëve gërryes për beton, agentëve të pastrimit, ujit të detit dhe ujit të kripur. Epofugen ka punueshmëri të shkëlqyer për aplikime në dysheme dhe për aplikime në mur. Gjithashtu pastrohet lehtë me ujë para se të forcohet. Të përshtatshme për dimensione fuge nga 0 - 12 mm. Produkti është klasifikuar si stuko pllakash me normën RG2 sipas EN 13888 dhe si ngjites pllakash me normën R2T sipas EN 12004.

REKOMANDIME PER PERDORIM

Epocolor aplikohet kudo ku kërkohet rezistenë e lartë mekanike dhe rezistencë e lartë ndaj lëndëve kimike. Produkti përdoret për përdorim industrial. Ai është i përshtatshëm për ngjitjen e pllakave në dysheme dhe në mure gjithashtu për mbushjen e fugave në zonat industrial si fabrikat e birrës, qumështit, laboratore, thertoreve dhe në sektorë të tjerë të ushqimit ose industrisë kimike, si dhe në pishina, kuzhina etj. Sipas W - 347, EPA 330,5 dhe EPA 110.2 Epofugen është gjithashtu i përshtatshëm për sipërfaqe në kontakt të drejtpërdrejtë me produktet ushqimore.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma:	Komponenti A - Paste, Komponenti B - Xhel
Ngjyra:	30 ngjyra, Sipas paletës së ngjyrave.
Madhësia e grimcave:	0,2 mm
Densiteti:	Komponenti A 1,75 gr/ml, Komponenti B 1,05 gr/ml
Densiteti (A+B):	1,62 gr/ml
Raporti i përzierjes:	9A : 1B
Përmbajtja e lëndëve të ngurta:	Komponenti A 100%, Komponenti B 100%
Temperatura e aplikimit:	nga +50C deri ne +350C
Gjerësia e lidhjeve:	nga 2 mm deri në 10 mm
Koha e ngurtësimit:	minimum 35 min
Koha e pritjes për larje:	5 min
Koha e shkeljes pas aplikimit:	24 oresh
Forca e kompresionit:	
Në kushte normale	70 MPa
Pas cikleve ngrirje-shkrirje:	67 MPa
Forca fleksionale	
Në kushte normale	43 MPa
Pas cikleve ngrirje-shkrirje:	41 MPa
Rezistenca ndaj gërryerjes	111 mm ³
Absorbimi i ujit pas 240 minutash	0,08 Gr
Përcjellja	0,7 mm / m
Rezistenca ndaj temperaturës	nga -30°C deri ne +90°C