

## MÖRTEL B3



### PERSHKRIMI

Material që shërben për ngjitjen e tullave në mure, për ambiente brenda dhe jashtë.

### KARAKTERISTIKAT

Material ngjitës në formë pluhuri, me çimento, kalk, rërë guri me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike dhe aditivë specialë..

- Karakterizohet nga një punueshmëri e shkëlqyer.
- Lehtësisht e përshtatshme dhe e aplikueshme.
- Ngjitje e mirë mbi mbështetje.

### REKOMANDIME PËR PËRDORIM

Përdoret për ngjitjen e muraturave të blloqeve dhe tullave, në të gjitha llojet e mbështetjeve. Produkti aplikohet me makineri ose manualisht. Gjatë aplikimit të produktit, temperatura e mbështetjes dhe e mjedisit duhet të jetë nga +5°C deri në +35°C.

### PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Përzieni 25 kg të produktit duke e hedhur në ujë manualisht ose mekanikisht. Përzieni deri sa të krijoni një përzierje me vetitë e kërkuara të punueshmërisë.

### APLIKIMI

Produkti aplikohet manualisht me thikë ose mekanikisht me makinë. Kur aplikohet me makinë, duhet të kushtohet vëmendje konsistencës së përzierjes dhe mos të përzihet me materiale të tjera. Sugjerohet të kontrolloni konsistencën e përpunimit të mortarit për çdo mbushje të kova të kranëve. Në rastet e pushimeve të gjata, makineria e përzierjes duhet të lihet e zbrazur dhe e pastruar. Mortari i freskët duhet të përpunohet brenda dy orëve. Mbrojtni tullat dhe mortarin (sidomos gjatë ndërprerjes së punës) nga shiu.

### TE DHENA TEKNIKE

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Forma:                        | Pluhur                                              |
| Ngjyra:                       | Gri                                                 |
| Flakërueshmëria:              | I papërflakshëm                                     |
| Kërkesa për ujë:              | 6 - 6.5 liters of water per 25 Kg of masonry mortar |
| Dendësia e blloqeve:          | 1.9 gr/cm <sup>3</sup>                              |
| Konsistenca:                  | Thixhotropic                                        |
| Temperatura e aplikimit:      | +5°C up to +35°C                                    |
| Koha e përdorimit:            | 3 - 4 Hours                                         |
| Koha e punës:                 | 30 min                                              |
| Trashësia maksimale:          | 1.5 cm                                              |
| Rezistenca ndaj kompresionit: | ≥ 3. 5 N/mm <sup>2</sup>                            |
| Përçueshmëria termike:        | 0,28 W/mK                                           |
| Koha e ngurtësimit:           | 385 min                                             |

## RUAJTJE

12 muaj pas datës së prodhimit, nëse produkti ruhet në paketimin e tij origjinal dhe të pa hapur, në mjedise të mbrojtura nga lagështia dhe ngrica.

## KONSUMIMI

25 Kg/m<sup>2</sup> për trashësinë 1 cm.

## PAKETIMI

25 Kg letre

## INFORMACION PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË

Mbajeni jashtë arritjes së fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose nëse është gëlltitur, kërkoni menjëherë këshillë mjekësore dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e derdhni produktin në kanalizime.

