

MÖRTEL M10



PERSHKRIMI

Llaç me bazë çimento, aditivësh speciale për
suvatime dhe rifinitura me efekt antik..

CHARACTERISTICS

MORTEL M10 është produkt me bazë çimento i parapërgatitur, i përforcuar me polimere të modifikuar, pa përbërës korrozivë, i përshtatshëm për aplikime të brendshme dhe të jashtme, duke ofruar:

- Rezistenca të mirë ndaj konsumimit.
- Lidhje të mirë me sipërfaqen ku aplikohet.
- Rezistencë të lartë ndaj lageshtirës.
- Punueshmeri të mirë.
- Konform standardit EN 998 - 1.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

Sipërfaqja ku do të aplikohet duhet të jetë e pastër, pa pluhur, vaj ose pluhura etj. Sipërfaqja duhet të jetë e lagët para aplikimit të MORTEL M10.

APLIKIMI

MORTEL M10 shtohet në ujë duke e përzier vazhdimisht, derisa një përzierje homogjene të arihet. Materiali aplikohet duke përdorur me dorë si llaç dhe me pompë por edhe me mallë si rifiniturë.

Të dhëna teknike

Forma	Pluhur
Ngjyrat	E Bardhë
Koha e punës	4 h në 20°C
Kërkesa e ujit	4.5 – 5.5 l/25 kg
Dendësia e llaçit të thatë	1,55 ± 0,10 kg/l
Dendësia e llaçit të freskët	1,85 ± 0,10 kg/l
Rezistenca në ngjeshje	> 15 N/mm ²
Forca përkulje	> 6 N/mm ²
Forca ngjitesë	1.5 N/mm ²
Ujëthithja kapilar	0,30 kg*m-2* h-0, 5
Reagimi ndaj zjarrit	Euroclass A1
Pesha volumetrike	1590 Kg/m ³
Sasia e ujit për përgatitje	25-27%
Pesha volumetrike e llaçit	1830 Kg/m ³
Temperaturat e aplikimit	+50°C deri në +350°C

STORAGE

12 muaj nga data e prodhimit në qoftë se produkti është i ruajtur në paketim origjinal të pahapur, në vënde të mbrojtura nga lagështia dhe ngricat.

KONSUMI

Rreth 15 Kg/m² per cm trashësi.

PAKETIMI

MORTEL M10 është i ambalazhuar
në thasë 25 Kg.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

Keep out of reach of children. In case of contact with the eyes or swallowing, please seek medical advise immediately and show the contents of the container. Do not dispose the product into drains.

