

MÖRTEL M15



PERSHKRIMI

Material mbushës themelor për mure tulle ose blloku për ambiente te brendshme ose të jashtme.

KAREKTERISTIKAT TEKNIKE

Material në formë pluhuri me bazë çimento, gëlqere, rëre guri me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike dhe aditiv special.

- Karakterizohet nga një punueshmëri mjaft e mirë.
- Rezistencë të lartë mekanike
- Pa rrëshqitshmëri vertikale
- Aftësi ngjitëse në mure dhe tavane.

FUSHA E APLIKIMIT

Përdoret si llaç themelor për suvatimin e të gjitha llojeve të supeve si mureve prej tulle, blloqe etj. Produkti aplikohet me makinë ose me dorë. Gjatë aplikimit të produktit temperatura e suorit dhe temperatura e ambientit duhet të jenë nga +5°C deri në +35°C..

PËRGATITJA E SUORTIT

Suporti ku do të aplikohet materiali duhet të jetë i thatë, i pastër, i njëtrajtshëm, absorbues, i qëndrueshëm. Nuk duhet të ketë mbetje të huaja si vajra, verniqe, nafta, etj. Suporti mbi të cilin aplikohet materiali nuk duhet të ketë shfaqje dukurish të tilla si efloreshenca..

TECHNICAL DATA

Form:	Pluhur
Ngjyra	Gri
Ruajtja:	12 muaj në paketim origjinal në vënd të thatë
Djegshmëria l padjegshëm:	l padjegshëm
Raporti i përzierjes:	5.5 - 6 litra ujë për 25 Kg llaç murature
Temperatura e aplikimit:	+5°C deri +35°C
Kohëzgjatja e përzierjes:	3 - 4 Ore
Koha e punueshmërisë:	30 min
Trashësia maximale për dorë:	3 cm
Fillimi i ngurtësimit:	400 min

PËRGATITJA E PËRZIERJES

Përzieni 25 Kg pluhur Mortel M15 me 5.5 - 6 litra ujë me anë të një përzierësi elektrik ose në mënyrë manuale, derisa të fitohet një masë për punueshmërinë e kërkuar. Mund të punohet dhe me pompë.

MËNYRA E APLIKIMIT TË PRODUKTIT

Produkti aplikohet në mënyrë manuale, me mistri ose në mënyrë mekanike me pompë. Kur produkti aplikohet me pompë duhet patur kujdes kosistenca e përpunimit. Mos e përzieni me materiale të tjera përveç LATEX. Në rast pauzash me të gjata, përzierësi duhet të lihet bosh dhe të pastrohet. Llaçi i freskët duhet përpunuar brenda 2 orëve. Mbronit tullat dhe llaçin (mbi të gjitha gjatë ndërprerjes së punës) nga shiu. Në rast se temperaturat janë të larta mirë është që llaçi të laget pak përpara se të thahet në mënyrë që të mos humbasë ujin.

PËRFORCIMI ME LATEX

Për ti përmirësuar ngjithshmërinë, papërshkueshmërinë nga uji, plasticitetin, elasticitetin, forcën mekanike etj, llaçi mund të përforcohet me adetivin LATEX. Raporti i përzierjes është 1:5 në ujë. (shikoni skedën teknike LATEX)

Ruajtja

12 muaj në paketim origjinal në vënd të thatë.

KONSUMI

Për afërsisht 15 kg/m² për trashësinë në cm.

PAKETIMI

25 Kg pluhur

Informacion për Shëndetin dhe Sigurinë

Mbajeni jashtë arritjes së fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose nëse gëlltitet, kërkoni këshillë mjekësore menjëherë dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në kanale.

