

MÖRTEL Y-TONG



PERSHKRIMI

Adheziv me bazë cimenti për blloqe AAC.

KARAKTERISTIKAT

- Adheziv pluhur me bazë cimenti, me rërë me granulometri të selektuar, rezina sintetike dhe aditivë të veçantë.
- Adhezion i mirë, hapje pa mundim dhe mbrojtje e shkëlqyer kundër ujit.
- Për mjedise të brendshme dhe të jashtme.

REKOMANDIME PËR PËRDORIM

Përdoret për ngjitjen e muraturave të blloqeve dhe tullave, në të gjitha llojet e mbështetjeve. Produkti aplikohet me makineri ose manualisht. Gjatë aplikimit të produktit, temperatura e mbështetjes dhe e mjedisit duhet të jetë nga +5°C deri në +35°C.

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Mbështetja ku do të aplikohet materiali duhet të jetë e thatë, e pastër, e njëtrajtshme, absorbente dhe e qëndrueshme. Nuk duhet të ketë mbetje të jashtme, si: vajra, lakk, naftë, etj. Në mbështetje ku do të aplikohet materiali, nuk duhet të ketë fenomene të tilla si fluorescence.

PËRGATITJA E PRODUKTIT

Përzieni 25 kg mortarin mbushës pluhur me 6 – 6.5 litra ujë përmes një agjitatori elektrik ose manualisht, deri sa të merrni një përzierje të përshtatshme për aplikimin e kërkuar. Mund të punoni gjithashtu me një pompë..

TE DHENA TEKNIKE

Forma:	Pluhur
Ngjyra:	Bardhe
Flakërueshmëria:	I papërflakshëm
Kërkesa për ujë:	6 - 6.5 Lt / 25 Kg
Dendësia e blloqeve:	1.9 gr/cm ³
Konsistenca:	Thixhotropic
Temperatura e aplikimit:	+5°C deri në +35°C
Koha e përdorimit:	3 - 4 Ore
Koha e punës:	30 min
Trashësia maksimale:	1.5 cm
Rezistenca ndaj kompresionit:	≥ 3. 5 N/mm ²
Koha e ngurtësimit:	385 min

APLIKIMI

Produkti aplikohet manualisht, me një shpatull ose mekanikisht me një pompë. Kur aplikohet me pompë, duhet të keni kujdes për konsistencën e përpunimit. Mos shtoni materiale të tjera, përveç Latex-it. Në rast pauzash më të gjata, agjitoratori duhet të lihet bosh dhe të pastrohet. Mortari i freskët duhet të përpunohet brenda 2 orëve. Mbrojtni tullat dhe mortarin (sidomos gjatë ndërprerjes së punës) nga shiu. Në raste temperaturash të larta, është më mirë të ujitni lehtësisht mortarin para se të thahet, për të mos humbur ujë.

FORCIMI ME LATEX

Për të përmirësuar ngjyshmërinë, rezistencën ndaj ujit, plastizitetin, fleksibilitetin, forcën mekanike, etj., mortari mund të forcohet me shtesë Latex. Raporti i përzierjes është 1:5 në ujë.

RUAJTJE

12 muaj pas datës së prodhimit, nëse produkti ruhet në paketimin e tij original dhe të pa hapur, në mjedise të mbrojtura nga lagështia dhe ngrica.

KONSUMIMI

25 Kg/m² /mm trashësia

PAKETIMI

25 Kg letre

INFORMACION PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË

Mbajeni jashtë arritjes së fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose nëse është gëlltitur, kërkoni menjëherë këshillë mjekësore dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e derdhni produktin në kanalizime.

