

PU 800



PERSHKRIMI

Ngjitës për ngjitjen e dysHEMEVE linoleum, i bazuar në ujë dhe pa ndotës solventësh.

KARAKTERISTIKAT

- PU 800 është një ngjitës sintetik, me emulsion të bazuar në ujë dhe pa VOC (komponente organike të flakshme).
- PU 800 siguron ngjitje të lartë edhe në fazat e para të aplikimit.
- PU 800 arrin një nivel të lartë fleksibiliteti dhe ngjitjeje.
- PU 800 siguron ngjitje të lartë në çdo lloj mbështetjeje.

FUSHA E PËRDORIMIT

Sipërfaqja duhet të jetë plotësisht e thatë, e thithshme, e niveluar, mekanikisht stabile dhe e pastër nga pluhuri, pjesët e lira, piktura, dylli, nafta, rusti dhe gjurmët e gipsit. Pesha e lagështisë duhet të jetë më e ulët se maksimumi i specifikuar nga prodhuesit e parketit, 2 - 3% për dysHEME bazuar në çimento dhe 0.5% për dysHEME bazuar në anhidrit. Kontrolloni lagështinë gjatë gjithë trashësisë së shtresës, duke përdorur një higrometër. Shtresat e lundruara mbi izolime, shtresat e lehtësuara dhe pllakat duhet të jenë të pajisura me një barierë avulli për të parandaluar kondensimin e lagështirës.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma:	Paste
Ngjyra:	Krem
Densiteti:	1,25 gr / ml
Përmbajtja e ngurtë:	70%
Temperatura e aplikimit:	nga +10°C deri në +35°C
Trashësia e aplikimit:	deri në 1 mm
Koha e hapjes:	20 min
Forca e ngjitjes:	
• Kushtet normale:	2,4 MPa
• Pas zhytjes në ujë:	1,1 MPa
• Pas reagimit të nxehtësisë:	1,2 MPa
Rezistenca kimike:	Shumë e mire
Rezistenca ndaj temperaturës:	nga -10°C deri në +60°C

APLIKIMI

Përziejini ngjytësin para se ta përdorni. Nëse vëreni formimin e një shtrese të sipërme, hiqeni dhe ribëni aplikimin. PU 800 aplikohet në sipërfaqe me një fratazo të dhëmbëzuar, të përshtatshëm për parkete. Koha e punës e produktit PU 800 është maksimalisht 30 minuta në temperatura normale dhe nivele të lagështisë. Temperatura e ambientit duhet të jetë më e lartë se +10°C.

PAKETIMI

5 Kg / 15 Kg Kove plastike

RUAJTJA

24 muaj nëse ruhet në një ambient të freskët, në paketimin origjinal dhe të mbyllur.

KONSUMI

1- 1.5 Kg/m²

NE VARESI TE LLOJIT TE SPATULES

600 - 800 g/m² duke përdorur një spatul me gishta 4 mm.
800 - 1000 g/m² duke përdorur një spatul me gishta 6 mm.

INFORMACION PËR SHËNDETIN DHE SIGURINË

Mbajeni larg fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose gëlltitje, kërkoni këshillë mjekësore menjëherë dhe tregoni përmbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në kanale

