

STRABEN 2K PASTE



PËRSHKRIMI

STRABEN 2K PASTE: Bojë sinjalistike dy komponente me bazë metilmetakrilati, me tharje të shpejtë për lyerjen e rrugëve, konform standardid EN 1871.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Qëndrueshmëri e lartë e produktit.
- Tharje super e shpejtë
- Disregullim minimal i trafikut
- Rezistencë e lartë ndaj gërryerjes
- Vizibilitet e shkëlqyeshme gjatë natës
- Rezistencë e shkëlqyeshme e rrëshqitjes
- Zbatueshmëri e lehtë e produktit

PËRDORIMETË REKOMANDUARA

Bojë për markimin e rrugëve e cila është prodhuar posaçërisht për lyerjen e linjave të trafikut, për autostradat, rrugët, aeroportet, fabrikat, parkingjet, shesh lojërash, etj. Është gjithashtu një lidhës i shkëlqyeshëm për sferat reflektuese të xhamit, të cilat mund të shtohen lehtësisht në shiritin e shënjimit menjëherë pasi të aplikohet boja. Tharje e shpejte. Koha e tharjes ndryshon nga 5-15 minuta, në varësi të kushteve të motit dhe trashësisë së shtresës së aplikuar. Ajo siguron një film të ashpër me ngjitje të shkëlqyeshme në gur, asfalt dhe beton etj..

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina:	Metil Metakrilat
Raporti i dozimit të peroksidit	98:2
Densiteti ISO EN 2811-1	1.85±0.05 Kg/lt
Viskoziteti Krebs	140 KU
Norma e hapjes	1.85 Kg/m ² për mm spesor
Tharja UNE 135202	10-15 minuta
Reflektanca UNE 48073-2	β-0.85 LF7
Mbetja e thatë mbas ngurtësimit	≥ 99.8%
Ngjyrat	E bardhë, e zeze, e kuqe, blu, e verdhe, portokalli, jeshile, lejla

UDHËZIME APLIKIMI

Hidheni sasinë e katalizatorit në bojë dhe perzijeni mirë. Sasia e katalizatorit mund të vlerësohet në një lidhje të kundërt me temperaturat e ambientit. Aplikimi i ftohtë bëhet pas përzierjes në raport 100:1 të dy përbërësve bojë dhe katalizator.

APLIKIMI

Aplikimi bëhet manualisht me dorë mund të bëhet me mjete tipike si një mistri, scraper ose rul.

PAKETIMI

Produkti është i ambalazhuar në paketim metalik 30Kg

RUAJTJA

24 muaj, nëse ruhet në ambalazh origjinal dhe të pahapur. Të mbrohet nga ngricat dhe ekspozimi në diell.

INFORMACIONIMBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C ose pak para shiut. Mos e holloni kurrë produktin me ndonjë lloj tretësi ose holluesi.



