

STRAßEN 2K PASTE



PËRSHKRIMI

STRABEN 2K PASTE: Bojë sinjalistike dy kompone- nete me bazë metilmetakrilati, me tharje të shpejtë për lyerjen e rrugëve, konform standardid EN 1871 dhe EN 1436.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

- Për zonë me trafik të lartë
- Qëndrueshmëri e lartë e produktit.
- Rezistencë shumë e mirë mekanike
- Ngjitja e lartë dhe rezistente ndaj gërryerjes
- Koha e shpejtë e tharjes
- I lehtë në aplikim
- Rezistente ndaj lagështirës
- Performanca e lartë retro-reflektuese

REKOMANDIMET PËR PËRDORIM

Bojë rrugësh e prodhuar posaçërisht për lyerjen e linjave të trafikut, për autostradat, rrugët, aeroportet, fabrikat, parkingjet, shesh lojërash, etj. Është gjithashtu një lidhës i shkëlqyeshëm për sferat e xhamit, të cilat mund të shtohen lehtësisht në shiritin e shënimit menjëherë pasi të aplikohet boja. Koha e tharjes ndryshon nga 5-15 minuta, në varësi të kushteve të motit dhe trashësisë së shtresës së aplikuar.

TË DHËNA TEKNIKE

Rezina:	Metil Metakrilat
Raporti i dozimit të peroksidit	98:2
Densiteti ISO EN 2811-1 Ngjyra e bardhe	1,90 ± 0,05 Kg/Lt
Densiteti ISO EN 2811-1 Ngjyrat e tjera	1,85 ± 0,05 Kg/Lt
Viskoziteti ISO EN 2431:2011	
Ngjyra e bardhe	115 (+/- 5) KU
Ngjyrat e tjera	120 (+/- 5) KU
Norma e hapjes	1.8 – 1.9 Kg/m ² per 1mm trashesi
Tharja UNE 135202	5 - 20 minuta
Reflektanca UNE 48073-2	β-0.85 LF7
Rrotullueshmeria	T2
Shikueshmeria naten ne te thate	R5
Shikueshmeria naten ne lageshti	RW6
Shikueshmeria ditën	Q5
Klasa e trafikut	P7
Mbetja e thate mbas ngurtësimit	< 99.8%
Ngjyrat	E disponueshem e bardhë, zezë, kuqe, blu, verdhë
Kordinatat standarde të ngjyres	X – 0.321 Y – 0.340
Rezistenca ndaj fërkimit	≥ 45 STR
Përmbajtja e rezinës	20% –25%

INSTRUKSIONE APLIKIMI

Hidheni sasinë e katalizatorit 2% në peshë në komponentin A të bojës dhe perzijen mirë. Aplikimi i ftohtë bëhet pas perzierjes në raport 98:2 të dy perberësve. Materialet duhet të homogjenizohen në mënyrë perfekte për të siguruar një reaksion të saktë ngurtesimi ndërmjet komponentëve. Aplikimi i produktit bëhet manualisht në specorinë dëshiruar.

APLIKIMI

Aplikimi me makineri për sinjalizimin e rrugëve e sakte për të aplikuar dhe kontrolluar automatikisht dozimin dhe homogjenitetin (në përputhje me standardeve e UNE 135277-1 dhe EN 1781).

PAKETIMI

Komponenti A është i ambalazhuar në ambalazh metalik 4kg dhe 30Kg

SKADENCA DHE RUAJTJA

12 muaj, nëse ruhet në ambalazh origjinal dhe të pahapur. Të mbrohet nga ngricat dhe ekspozimi në diell.

INFORMACIONI MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C ose pak para shiut.
 - Mos e holloni kurrë produktin me ndonjë lloj tretësi ose holluesi.
 - Pastroni pajisjet e aplikimit pas çdo përdorimi, edhe pas ndalesave të përkohshme me tretës ose hollues.
- Deutschcolor sh.

