

A11-UNIVERSAL



PËRSHKRIMI

A11-Universal është silikon me një komponent me baze acetati, për izolim dhe ngjitjen në ambiente të brendshme dhe të jashtme, i cili shndërrohet shpejt me një ilozues rezistent elastik gome, nën ndikimin e lagështisë së ajrit.

A11-Universal mund të përdoret në shumë mënyra dhe është ideal për izolime dhe ngjitje elastike në punime dore dhe industri.

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT

A11-Universal ngjitet pa primer në xham, qeramikë, sipërfaqe të ngjashme me xhamin, aluminin e anodizuar, sipërfaqe të lyera me bojë, etj. Për shkak të natyrës së saj ngjitëse, A11-Universal gjithashtu mund të aplikohet në sipërfaqe vertikale dhe të varura. Koha e shkurtër e ngjitjes dhe ngurtësimit mundëson montim të shpejtë. A11-Universal është rezistent ndaj ndryshimeve të temperaturës (-30°C deri +180°C) dhe rrezatimit UV, në mënyrë që të garantohet një qëndrueshmëri afatgjatë.

FUSHA E APLIKIMIT

A11-Universal është i përshtatshëm për fuga, izolim dhe ngjitje në fushat e mëposhtme të aplikimit:

- Ngjitje e mobiljeve të kuzhinës
- Objektet sanitare në banjë dhe tualet
- Dyqan dritare dhe kuti
- Riparimi dhe mirëmbajtja e anijeve
- Riparimi dhe mirëmbajtja e karavanit
- Për izolimin e përhershme elastike dhe ngjitjen në punime ndërtimi.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Koha e fortësimi	rreth 9 min
E lirë nga ngjitja	rreth 20 min
Shpejtësia e lidhjes	1 ditë rreth 3.0 mm 3 ditë rreth 6.5 mm 7 ditë rreth 10.0 mm
Temperatura e përpunimit	+5°C deri +40°C
Qëndrueshmëria	≤ 2 mm
Karakteristikat mekanike	
- Sjellja ndaj zjarrit	Klasi E
- Shore Fortësi-A (ISO 868)	rreth 20
- Deformimi total	25%
- Rezistenca e temperaturës	-30° C deri +180°C
- Qëndrueshmëria	≤ 0.9 Mpa
Karakteristikat e provës sipas EN 28339	
- Modul me 100% tendosje	rreth 0.4 MPa
- Fortësia	rreth 0.7 Mpa
- Tendosje ne keputje	rreth 200%

PËRPUNIM

Sipërfaqet e poshtme duhet të jenë të thata, pa pluhur, yndyrat dhe substanca të tjera që ndikojnë negativisht në ngjitjen. Hiqni pluhurin ekzistues me ndihmën e ajrit të kompresuar pa vaj.

Kur llogaritni përmasat e fugës duhet të respektohet deformimi e izoluesit dhe rregullat kombëtare. Në përgjithësi, gjerësia e fugës duhet të jetë dyfishi i thellësisë. Gjatë nivelimit krijon kontakt intensiv midis izoluesit dhe sipërfaqeve ngjitëse.

KUFIZIMET E APLIKIMIT

A11-Universal nuk duhet të përdoret me substrate të tilla si polietileni, petë plastike ose me sipërfaqet që vijnë në kontakt me acidin acetik që lëshohet gjatë ngjitjes. Mund të priten reaksione.

A11-Universal nuk është i përshtatshëm për ndërtimin e akuariumeve - as për përdorim në sektorin ushqimor. Në parim, masa izoluese nuk duhet të përdoret në vendet ku mendohet të ketë fërkime të forta.

A11-Universal nuk është i përshtatshëm për izolimin e fugave në gura mermeri dhe natyror.

CE	1213
	14
2014	Si 100E
EN 15651-1, Tip:	F-EXT-INT-CC

PAKETIMI

280 mL

RUAJTJA

Ne garantojmë një jetë kohëzgjatjeje prej 24 muajsh në paketimin origjinal, në një temperaturë ruajtjeje nga +5°C deri +25°C.

INFORMACIONI MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Mbajeni larg fëmijëve produktin. Nëqoftëse gëlltitet lajmëroni dhe kërkoni ndihmën e mjekut dhe tregojini atij përmbajtjen e ambalazhit. Mos e hidhni produktin në tubacione ose kanale.

