

VN-35 Gypsum Board



PËRSHKRIMI

VN-35 Gypsum Board është një bojë e brendshme me mbulim të lartë dhe opacitet të lartë.

Përbëhet nga polimere në dispersion ujore, inerte të përzgjedhura, dioksid titani dhe aditivë specifike për të përmirësuar punue-shmerine e saj.

KARAKTERISTIKAT

- Pa amoniak
- Sipërfaqe përfundimtare e matë
- Ngjitje e fortë dhe tharje e shpejtë
- Punueshmëri dhe nivelim i lartë
- Mbulim i lartë dhe bardhësi e theksuar
- Përballon 1500 cikle larjeje 30 ditë pas aplikimit
- Zgjidhje ekonomike për lyerje dhe freskim të shpejtë

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

VN-35 Gypsum Board përdoret si një bojë e brendshme me përfundim mat, e aplikuar direkt mbi panele gipsi, suva përfundimtare me bazë gëlqereje, gëlqere-cement, suva gipsi dhe sipërfaqe të tjera ku kërkohet mbulim i lartë dhe aftësi e mirë mbuluese.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Rezina	PVA VEOVA Polymer
Densiteti EN ISO 2811-1	1,45±0,02 gr/ml
Mbetja e thatë EN ISO 3251	65%
Shkalla e hollimit	10 – 15%
Viskoziteti	115 ± 5 KU
Koha e tharjes mes dy shtresave	2 - 4 orë
VOC në produktin e gatshëm (Di rektiva Europiane 2004/42/EC) (g/l)	≤ 10
VOC emetimi në ambient, dhomë simulimi ISO 16000 (mg/m3)	≤ 0.2
Aftësia mbuluese EN ISO 6504-3	≥ 99.5% Klasa I
Rezistenca ndaj larjes ISO 11998	Klasa I

UDHËZIME APLIKIMI

- Metoda e aplikimit: Furçë, rul ose spërkatje
- Hollimi: Këshillohet të holllohet 10-15% me ujë

PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqet duhet të jenë plotësisht të thata, të pastra dhe pa pluhur dhe elementë që pengojnë ngjitjen e bojës. Riparoni të gjitha çarjet dhe pjesët e dëmtuara duke përdorur produkte nga linjat Deutschcolor, Natur Kalk, Vox 707, Glatte Spachtel, Spachtel Finish, etj. Më pas rekomandojmë aplikimin e astarit Macht Tiefgrund Wasser, të holluar 1:1 me ujë ose të holluar me ujë Fodera Macht Haftgrund në një raport 1:3. Gjatë aplikimit të astarit këshillohet të krijohet një film i cili më pas krijon probleme në ngjitjen e bojës me suportin.

PËRGATITJA E PRODUKTIT

Holloni produktin VN-35 Gypsum Board me 10-15% ujë, duke u siguruar që të jetë përzier plotësisht me bojën. Përdorni një mikser elektrik me shpejtësi të ulët për të marrë përzierjen më uniforme të plotë sa të jetë e mundur.

APLIKIMI I PRODUKTIT

Aplikimi i produktit Pllaka gipsi VN-35 aplikohet me furçë ose rul. Cikli i aplikimit përfshin aplikimin e të paktën dy shtresave të bojës. Koha e nevojshme ndërmjet dy veshjeve është 2-4 orë në varësi të kushteve të motit, temperaturës dhe lagështisë. Pastroni furçat, rulat dhe mjetet e tjera të punës me ujë para se të thahet boja.

PAKETIMI

3lt, 10lt, 15lt

RUAJTJA

24 muaj nëse ruhet në një vend të thatë, larg burimeve të nxehtësisë, në një temperaturë midis +5°C dhe +30°C. Mbroni atë nga ngrica.

INFORMACIONI MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Mbajeni jashtë mundësive të fëmijëve. Në rast kontakti me sytë ose gëlltitje, këshillohuni menjëherë me një mjek dhe tregoni përbajtjen e enës. Mos e hidhni produktin në kanalizime.

SHËNIME

- Rekomandohet të shmangët aplikimi i produktit në temperatura nën 5°C.
- Në sipërfaqe betoni i freskët, produkti duhet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.

