

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE



PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

CEMENT ART: Stuko me bazë uji, akrilik-silikon, gati për përdorim, që jep një efekt dekorativ të sipërfaqes së betonit.

- Aplikim i lehtë
- Me efekt shkëlqimi
- Sipërfaqe e ngjashme me betonin
- Aftësia e frymëmarrjes
- Rezistent ndaj ujit
- Pa tkurrje
- Pa çarje
- Ngjitje e fortë
- Karakteristika të mira mekanike
- Pa amoniak

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

CEMENT ART: mund të aplikohet brenda mbi:

- suvatime të reja dhe të vjetra të bazuara në ngjitës hidraulikë.
- Sipërfaqe betoni. -Sipërfaqe suvatimi dhe kompensate.
- Bojëra të vjetra dhe shtresa që janë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
- Konglomerate të llojeve të ndryshme që sigurojnë absorbim mineral.
- Sipërfaqe druri, kompensate, kompensate të presuar dhe të ngjashme.

CEMENT ART mund të aplikohet jashtë mbi:

- Sisteme Kompozite Izolimi Termike të Jashtme (ETICS).
- suvatime të reja dhe të vjetra të bazuara në ngjitës hidraulikë.
- Sipërfaqe betoni.
- Bojëra të vjetra dhe shtresa që janë organike ose minerale, të thata, kompakte, absorbuese dhe kohezive.
- Konglomerate minerale të llojeve të ndryshme, me kusht që të jenë absorbues.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Baza	Kopolimer Silikon-akrilik
Forma	Në formë paste
Ngjyra	E bardhë
Densiteti	1,70±0,02 gr/ml
Konsumi	1 kg/m ²
Koha e tharjes Koha e tharjes për rilyerje	1 orë 6±½ orë (Koha e tharjes dhe e rilyerjes mund të zgjatet në kushtet e temperaturës së ulët dhe lagështisë relative të lartë)
Koha e tharjes për zmerilimin me rërë	24 orë
Forca e ngjitjes	≥ 0.8 MPa
Forca e përkuljes	800 N
VOC (Komponime organike të paqëndrueshme)	Vlera limit për këtë produkt, Kategoria A/a "Muret e jashtme të substratit mineral (Shkëlqimi<25@60o)": 30g/l (2010). Produkti përmban maks. 29g/l.

UDHËZIME APLIKIMI

Metoda e aplikimit: Spatula

Shkrirës: Gati për përdorim

Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të thata dhe të lira nga të gjitha materialet e dëmtuara dhe defekte, pluhurat, papastërtitë, vajrat dhe kripërat

Efekti "Formawork"

Në fillim vendosni CEMENT ART me mistri dhe njomeni atë mbi sipërfaqe me një gomë dhe efekt druri. Pasi të thahet, vendosni shtresë të dytë të CEMENT ART gjithmonë me mistri çeliku dhe një lustër.

Konsumi total në 2 shtresa 0,8 deri 1 kg/m²

Efekti "washout"

Në fillim vendosni CEMENT ART me mistri vetëm për të grumbulluar. Pasi të thahet, vendosni shtresë të dytë të CEMENT ART gjithmonë me mistri çeliku. Mbi sipërfaqe kalon një njomje me mistri horizontalisht ose vertikalisht mbi efektin e kërkuar duke përdorur nivelin e veglës. Konsumi total në 2 shtresa 0,8 deri 1 kg/m²

Efekti "fine smoothed"

Në fillim, përgatitni shtresën duke përdorur ACRYL PUTZ TT 1,0 mm të shtrirë me mistri, duke mos bërë lustrimin final. Pas tharjes, shtrini me mistri një shtresë CEMENT ART duke pasur kujdes që të mos e mbulonit plotësisht sipërfaqen. Diversiteti i depozitimit do të përcaktojë shkallën e efektit estetik alveolar. Pasi të jetë e tharë plotësisht, do të ketë një gërryerje të vogël të sipërfaqes për të arritur një orbital me shumë letër zmerile 100/120.

Konsumi për shtresën e parë të ACRYL PUTZ TT: 2,5 kg/m²

Konsumi i CEMENT ART: 0.8 to 1 kg/m²

Efekti "medium smoothed"

Në fillim, përgatitni shtresën duke përdorur ACRYL PUTZ TT 1,5 mm të shtrirë me mistri, duke mos bërë lustrimin final. Pas tharjes, shtrini me mistri një shtresë CEMENT ART duke pasur kujdes që të mos e mbulonit plotësisht sipërfaqen. Diversiteti i depozitimit do të përcaktojë shkallën e efektit estetik alveolar. Pasi të jetë e tharë plotësisht, do të ketë një gërryerje të vogël të sipërfaqes për të arritur një orbital me shumë letër zmerile 100/120.

Konsumi për shtresën e parë të ACRYL PUTZ TT: 3,0 kg/m²

Konsumi i CEMENT ART: 0.8 to 1 kg/m²

Pas aplikimit, veglat duhet të lahen menjëherë me ujë.

PAKETIMI

Kovë plastike 1 kg

RUAJTJA

24 muaj, ruajtur në vende të thata të brendshme.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informacione, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale

SHËNIME

- Në sipërfaqet e freskëta të betonit produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.
- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C

