



100% SILICONE PUTZ SS

FLETË TË DHËNASH TEKNIKE

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

100% SILICONE PUTZ SS është një veshje elastomerike që, falë elasticitetit të lartë, edhe në temperatura të ulëta, ka aftësinë të përshtatet me deformimet e vogla të nënshtresave dhe t'i përthithë ato.

Gjithashtu, fibrat që përmban produkti formojnë një strukturë përforcuese të ndërthurur, e cila është në gjendje t'u rezistojë deformimeve të veshjes dhe të fshehtë mikroçarjet në shtresën përfundimtare.

100% SILICONE PUTZ SS përmban gjithashtu rrëshira akrilike, të cilat u japin sipërfaqeve veti të larta kundërdepërtuese ndaj ujit, të kombinuara me përshkueshmëri të mirë të avujve të ujit.

Konsumi ndikohet nga ashpërsia e nënshtresës dhe madhësia e granulave të produktit. Konsumi është afërsisht 2–2,5 kg/m².

PËRDORIME TË REKOMANDUARA

- Dekorimi dhe mbrojtja e të gjitha llojeve të suvave me bazë çimentoje dhe gëlqereje.
- Dekorimi i fasadave me mikroçarje, përfshirë fasadat me bojë ekzistuese.
- Dekorimi i fasadave të dëmtuara nga myku dhe algat, përfshirë fasadat me bojë ekzistuese.
- Veshje mbrojtëse për fasadat që janë të rrezikuara nga dëmtimet e shkaktuara nga myku dhe algat.
- Shtresë përfundimtare për fasadat me sisteme termoizolimi të jashtëm.

TË DHËNAT TEKNIKE

Identifikimi i produktit	
Konsistenca	Pastë
Ngjyra	E bardhë
Dendësia (g/cm³)	Afërsisht 1,70
Përmbajtja e lëndës së thatë në peshë (%)	Afërsisht 80
Madhësia e granulave	1,0 mm, 1,2 mm dhe 1,5 mm
Të dhënat e aplikimit (në +23°C dhe 50% lagështi relative)	
Shkalla e hollimit	Gati për përdorim
Koha për aplikimin e shtresës tjetër	12–24 orë
Intervali i temperaturës së aplikimit	Nga +5°C deri në +35°C
Konsumi (kg/m²)	2–2,5
Kontrollet përfundimtare	
Përmbajtja e VOC në produktin e gatshëm (i bardhë) (Direktiva Evropiane 2004/42/EC) (g/l)	≤ 10
Përmbajtja e VOC në produktin e gatshëm (me ngjyrë) (Direktiva Evropiane 2004/42/EC) (g/l)	≤ 30
Rezistenca ndaj mykut dhe kërpudhave sipas EN 15457	Pa zhvillim
Rezistenca ndaj algave sipas EN 15458	Pa zhvillim
Reagimi ndaj zjarrit	A2 s1 d0
Përçueshmëria termike	0,89 W/mK (vlerë tabelare, P = 90%)
Ngjithshmëria (N/mm²)	1,6
Përthithja e ujit w [kg/(m²·h)]	0,01
Përshkueshmëria e avujve të ujit S (m)	0,35
Aftësia për të mbuluar çarjet (µm)	900

UDHËZIME APLIKIMI

A) Përgatitja e nënshtresës

Sipërfaqet e reja që do të lyhen dhe zonat e riparuar me llaç riparues duhet të jenë të maturuara mirë, plotësisht të pastra, kompakte dhe të thata.

Hiqni të gjitha gjurmët e vajit dhe yndyrës nga sipërfaqja, si dhe çdo pjesë që nuk është e lidhur mirë me nënshtresën. Mbyllni të gjitha çarjet dhe riparoni zonat e dëmtuara.

Sipërfaqet që do të përfundohen me 100% SILICONE PUTZ SS duhet të trajtohen përpara aplikimit, në varësi të llojit të mbrojtjes së kërkuar.

Përdorni DCI Grip Primer për mbrojtjen kundër formimit të mykut dhe algave; për të gjitha rastet e tjera përdorni Primer ACR.

Në nënshtresa ku maturimi nuk është i sigurt, në sipërfaqe që krijojnë pluhur dhe në nënshtresa me aftësi të ulët përthithëse, përdorni DCI Grip Primer.

Hiqni të gjitha gjurmët ekzistuese të algave, mykut dhe kërpudhave.

100% SILICONE PUTZ SS mund të aplikohet mbi beton, mbi shtresat niveluese të sistemeve termoizoluese dhe mbi suva, nëse ato kanë çarje me gjerësi më të vogël se 0,5 mm, pa qenë e nevojshme mbyllja paraprake e çarjeve të nënshtresës.

B) Përgatitja e produktit

100% SILICONE PUTZ SS furnizohet i gatshëm për përdorim dhe kërkon vetëm përzierje me një mikser elektrik me shpejtësi të ulët.

Nëse produkti është shumë i trashë, shtoni 1–2% ujë.

C) Aplikimi i produktit

Aplikoni 100% SILICONE PUTZ SS me një mallë prej çeliku inox ose plastike mbi astarin e tharë.

Produkti mund të aplikohet gjithashtu me spërkatje, nëse disponohen pajisje të përshtatshme.

Cikli i mbrojtjes përfshin aplikimin e një shtrese 100% SILICONE PUTZ SS: shpërndani një shtresë uniforme të produktit mbi sipërfaqe dhe më pas punojeni me një mallë plastike për të krijuar një përfundim uniform dhe efektin e dëshiruar.

Në varësi të granulometrisë së produktit dhe ashpërsisë së nënshtresës, mund të nevojiten dy shtresa për të arritur një efekt estetik plotësisht uniform.

PAKETIMI

25 kg kova plastike

RUAJTJA

24 muaj, ruajtur në vende të thata të brendshme.

INFORMACION MBI SHËNDETIN, SIGURINË DHE MJEDISIN

Referojuni etiketimit të përmendur në kuti. Në rast se nevojiten më shumë informata, referojuni fletës së të dhënave të sigurisë materiale.

SHËNIME

- Në sipërfaqet e freskëta të betonit produkti rekomandohet të aplikohet të paktën pas 30-40 ditësh.
- Rekomandohet të shmangni aplikimin e produktit në temperatura nën 5°C.

