## **DEUTSCH COLOR**

# **GLATTE SPACHTEL**



### LA DESCRIPTION

Mastic de finition avec d'excellentes propriétés de ponçage et d'une maniabilité aisée.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Taux d'étalement élevé
- Très bonne maniabilité
- Très facile à poncer

### **DOMAINE D'APPLICATION**

Il est utilisé pour le lissage des murs dans tous les espaces intérieurs des habitations. Donne une finition plane et lisse prête pour la peinture. Utilisé également pour enduire les plafonds et les surfaces en béton, ainsi que les chambres, cuisines, toilettes, etc.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être entièrement sèches, propres et exemptes de poussières et d'éléments pouvant empêcher l'adhérence du produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Base	Ciment
Densité EN ISO 2811-1	$1,45 \pm 0,02 \text{ gr/ml}$
Résidu sec EN ISO 3251	100%
Rapport de dilution	32 ± 1%
Couleur	Blanc
Résistance à la traction dans le béton	≥ 0,3 N/mm²
Consommation:	1kg/m²
Temps de séchage entre deux couches	2 – 4 heures
Temps de séchage avant ponçage	24 heures
Temps de réaction per la tintura	72 heures
Résistance à la compression	≥ 3 N/mm² (CS III)

## DEUTSCH COLOR

### PRÉPARATION DU PRODUIT

Remplissez un récipient avec la quantité d'eau requise, puis ajoutez le produit GLATTE SPACHTEL tout en mélangeant avec un malaxeur électrique jusqu'à obtenir une masse homogène sans grumeaux ce qui peut rendre l'Application difficile.

### **APPLICATION DU PRODUIT**

L'Application du produit Glatte Spachtel est faite avec une spatule métallique crantée. Étaler le produit sur la surface à enduire et l'amener à l'épaisseur requise. L'épaisseur du revêtement ne doit pas dépasser 3 mm. Le produit doit être appliqué en deux couches. Nettoyer la spatule et les autres outils de travail à l'eau immédiatement après Application.

### **DUREE DE VIE - STOCKAGE**

12 mois si stocké dans un endroit sec, loin des sources de chaleur, à une température comprise entre + 5 ° C et + 30 ° C. Protégez du gel.

### **NOTES**

- Sur les surfaces en béton frais, le produit doit être appliqué au moins 30 à 40 jours plus tard.
- Il est recommandé d'éviter d'appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C.

### CONDITIONNEMENT

Emballage en sacs de 25 kg





