

MEGAGRUND



LA DESCRIPTION

Apprêt de haute qualité à base d'émulsion acrylique et d'agréats à granulométrie sélectionnée

CARACTÉRISTIQUES

- Il crée une surface rugueuse
- Bonne adhérence au support
- Favorise le collage avec un enduit décoratif
- Allonge le temps de séchage avec un enduit décoratif
- Donne une uniformité de couleur dans l'enduit décoratif
- Différentes nuances selon le système de couleurs DCTS

DOMAINE D'APPLICATION

Il peut être utilisé sur tous les murs intérieurs et extérieurs, nouveaux et anciens. Il est utilisé comme couche de liaison avant l'enduit griffé, dans les systèmes d'isolation thermique, dans les systèmes de murs en plâtre, dans les anciens murs en plâtre peints.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être complètement sèche, propre et exempte de poussières et d'éléments pouvant empêcher l'adhérence du produit.

PRÉPARATION DU PRODUIT

Diluez le produit Megagrund avec 10 à 30% d'eau, s'assurer qu'elle est bien mélangée avec l'apprêt. Utilisez un malaxeur électrique à faible vitesse pour avoir un mélange aussi uniforme et complet que possible.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résine	Copolymère acrylique
Densité EN ISO 2811-1	1,35 ± 0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	50%
Degré de dilution	10 – 30%
Viscosité	115 ± 5 KU
Temps de séchage entre deux couches	4 - 6 heures
COV dans le produit prêt (Directive Européenne 2004/42/EC) (g/l)	≤ 10
Emissions de COV dans l'environnement Chambre de simulation ISO 16000 (mg/m³)	≤ 0.2

APPLICATION DU PRODUIT

Le produit MEGAGRUND est appliqué au pinceau ou au rouleau. Le cycle inclut l'Application d'au moins une couche de produit. Le temps de séchage entre une couche d'apprêt et le revêtement en plâtre griffé est de 2 à 4 heures en fonction des conditions météorologiques, de la température et de l'humidité. Lors de l'Application de l'apprêt, évitez de créer un film, qui pourrait poser des problèmes d'adhérence du plâtre griffé sur le support. Nettoyer les pinceaux, rouleaux et autres outils de travail à l'eau avant que la peinture ne sèche

DUREE DE VIE - STOCKAGE

36 mois si stocké dans un endroit sec, loin des sources de chaleur, à une température comprise entre + 5 ° C et + 30 ° C. Protéger du gel.

CONDITIONNEMENT

Emballage en seaux de 5 Kg et 20 Kg.

