

## PICASSO CLASSIC MOLD PROTECT



### DESCRIPTION

Peinture à haute résistance aux lavages répétés et à la formation de moisissures, à base d'une émulsion PVA-VEOVA.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Surface lisse et mate
- Couvrance et brillance élevées
- Disponible en 4 bases : W, P, D et TR
- Certification antibactérienne
- Excellente maniabilité et nivellement
- Forte adhérence et séchage rapide
- Préviens la formation de moisissures et la prolifération de micro-organismes
- Résiste jusqu'à 3 200 cycles de lavage (30 jours après application)

### UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Il peut être utilisé sur tous les murs et plafonds intérieurs, neufs ou existants, déjà peints, sur supports à base de ciment, de chaux ou de plâtre, et dans tous types d'espaces intérieurs : chambres, salles de bains, salons, bureaux, buanderies, etc. Il est particulièrement adapté aux environnements à forte humidité.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Résine:	PVA VEOVA Polimer
Densité (EN ISO 2811-1) :	1,45 ± 0,02 g/ml
Résidu sec (EN ISO 3251) :	65%
Dilution:	5-10%
Viscosité:	110 ± 5 KU
Temps de séchage entre deux couches :	4 - 6 ore
COV dans le produit fini (Directive européenne 2004/42/CE) :	≤ 10 g/l
Émissions de COV dans l'environnement (ISO 16000) :	≤ 0,2 mg/m <sup>3</sup>
Pouvoir dissimulant (EN ISO 6504-3) :	≥ 99,5% Classe I
Résistance au lavage (ISO 11998) :	Classe I

## PRÉPARATION DU SOUTIEN

Les surfaces doivent être parfaitement sèches, propres et exemptes de toute impureté susceptible de compromettre l'adhérence de la peinture. Réparez toutes les fissures et zones endommagées à l'aide des produits de la gamme Deutschcolor, tels que Vox 707, Glatte Spachtel, ISO SPACHTEL ELASTISCH, etc. Appliquez ensuite Reninger 42 et laissez agir. Après 30 minutes, rincez la surface à l'eau. Appliquez une seconde couche de Reninger 42 et laissez sécher pendant 24 heures. Une fois la surface parfaitement sèche, appliquez l'apprêt Macht Tiefgrund Wasser, dilué à parts égales avec de l'eau. Lors de l'application de l'apprêt, veillez à ne pas former de film qui pourrait compromettre l'adhérence de la peinture au support.

## PRÉPARATION DU PRODUIT

Diluer Picasso Classic Mold Protect avec 5 à 10 % d'eau, sauf pour les bases D et TR, pour lesquelles il est recommandé de ne pas dépasser 5 %. Assurez-vous que la peinture est parfaitement mélangée. Utilisez un mixeur électrique à basse vitesse pour obtenir un mélange le plus homogène possible.

## APPLICATION DU PRODUIT

Le produit Picasso Classic Mold Protect s'applique au pinceau ou au rouleau. Deux couches sont nécessaires. Le temps de séchage entre les couches est de 2 à 4 heures, selon les conditions météorologiques, la température et l'humidité. Nettoyez les pinceaux, rouleaux et autres outils à l'eau avant que la peinture ne sèche.

## CONDITIONNEMENT

Seaux en plastique de 3 L / 10 L

## STOCKAGE

36 mois si conservé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protéger du gel.

## INFORMATIONS SUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. Ne pas jeter le produit dans les égouts.

## NOTE

Il est recommandé de ne pas laver les surfaces peintes pendant 20 à 30 jours après l'application.

Sur les surfaces en béton frais, il est recommandé d'attendre au moins 30 à 40 jours avant d'appliquer le produit.

