

SPACHTEL FINISH ACRYL



LA DESCRIPTION

Mastic à base de ciment composé de charges à granulométrie sélectionnée et d'additifs spéciaux pour l'intérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Ne crée pas de fissures
- Forte adhérence
- Couleur Blanche
- Finition lisse
- Application et ponçage faciles
- Sans retrait même en épaisseur épaisse.

DOMAINE D'APPLICATION

Il est utilisé pour le lissage des murs dans tous les espaces intérieurs des habitations. Donne une finition plane et lisse prête pour la peinture. Utilisé également pour enduire les plafonds et les surfaces en béton, ainsi que les chambres, cuisines, toilettes, etc.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être complètement sèches, propres et exemptes de poussières et d'éléments pouvant empêcher l'adhérence du produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	Ciment
Densité EN ISO 2811-1	1,45 ± 0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	100%
Rapport de dilution	32 ± 1%
Couleur	Blanc
Résistance à la traction dans le béton	≥ 0,3 N/mm ²
Consommation:	1kg/m ²
Temps de séchage entre deux couches	2 - 4 heures
Temps de séchage avant ponçage	24 heures
Temps de réaction per la tintura	72 heures
Résistance à la compression	≥ 3 N/mm ² (CS III)

PRÉPARATION DU PRODUIT

Remplissez un récipient avec la quantité d'eau requise, puis ajoutez le produit Spachtel Finish tout en mélangeant avec un malaxeur électrique jusqu'à obtenir une masse homogène sans grumeaux qui peuvent rendre l'Application difficile.

APPLICATION DU PRODUIT

L'Application du produit Spachtel Finish est faite avec une spatule métallique crantée. Étaler le produit sur la surface à enduire et l'amener à l'épaisseur requise. L'épaisseur du revêtement ne doit pas dépasser 3 mm. Le produit doit être appliqué en deux couches. Nettoyer la spatule et les autres outils de travail à l'eau immédiatement après Application.

DUREE DE VIE - STOCKAGE

12 mois si stocké dans un endroit sec, loin des sources de chaleur, à une température comprise entre + 5°C et + 30°C. Protégez du gel

NOTES

- Sur les surfaces en béton frais, le produit doit être appliqué au moins 30 à 40 jours plus tard.
- Il est recommandé d'éviter d'appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C.

CONDITIONNEMENT

Emballage en sacs de 15 kg

