

CREATIVE PUTZ 1. 2. 3



LA DESCRIPTION

Revêtement décoratif pour le traitement des façades et surfaces intérieures.

CLASSIFICATION DU PRODUIT

CREATIVE PUTZ 1. 2. 3 est conforme à la norme EN 998-1.

CARACTÉRISTIQUES

- Pour usage interieur et exterieur.
- Haute résistance aux intempéries.
- Une bonne maniabilité.
- Forme un structure résistante et durable.

DOMAINE D'APPLICATION

Convenable pour la creation des revêtements décoratifs avec de bonnes qualités d'hydroisolation, d'adhésion et élastique. Utilisé pour la création de revêtements décoratifs dans des surfaces remplies avec du mortier ciment ou du mortier fondamental thermoisolant qui sont déjà nivelées par TECHNOFLATE ou par un produit de TB 400 / TB 800. Également utilisé dans les systèmes extérieurs d'isolation thermique comme revêtement décoratif.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimension de grain (mm)	Consommation (Kg/m²)
- 1 mm	2.5 Kg/m²
- 2 mm	3.0 Kg/m²
- 3 mm	3.5 Kg/m²
Forme	Poudre à base de ciment
Couleur	Blanc
Poids volumétrique	1350 Kg/m³
La quantité d'eau pour la préparation	25% - 27%
Poids volumétrique du mortier	1550 Kg/m³
Température d'application	+5°C to +35°C

PRÉPARATION DU SUPORT

Le support où CREATIVE PUTZ 1.2.3. sera appliqué doit être nettoyé de la poussière et des déchets des huiles, vernis, cires et des matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux de cire ou des anti-adhésifs se fait mécaniquement ou manuellement. Avant l'application de CREATIVE PUTZ 1.2.3. le soutien doit être nivelé avec l'apprêt sec Tecnofix. Les supports doivent être plats et mécaniquement stables en fonction de but de l'utilisation.

APPLICATION

CREATIVE PUTZ 1.2.3. est appliqué à travers une spatule métallique droite, directement sur la surface pré-traitée avec un apprêt TECHNOFLATE. Après la pose de produit sur le support, il faut faire le frottement avec une spatule afin de créer les structures désirées.

DUREE DE VIE - STOCKAGE

12 mois à compter de la date de production stocké dans l'emballage d'origine, non ouvert et protégé de l'exposition directe au soleil et au gel.

CONDITIONNEMENT

Emballage en sacs de 25 Kg.

