DEUTSCH COLOR

OCEAN BLUE





Peinture époxy de très haute qualité à base d'eau, à deux composants pour piscines, offrant une surface très lisse et parfaitement apte à remplacer les carreaux

CARACTÉRISTIQUES

- Haute brillance
- Très bonne adhérence
- Disponible en bleu
- Résistante à la chloration
- Haute résistance à la corrosion et à la salinité de l'eau

DOMAINE D'APPLICATION

Elle peut être utilisée dans toutes les piscines aussi bien en intérieur qu'en extérieur, après la construction de la structure en béton.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résine	Résine Epoxy
Densité EN ISO 2811-1	Comp. A 1,35±0,02 gr/ml Comp. B 1,05±0,02 gr/ml
Résidu sec EN ISO 3251	100%
Rapport de mélange	4:1
Viscosité	60 ± 5 KU
Résistance à la traction dans le béton	≥ 2 N/mm²
Dureté selon Shore D	≥ 50
Temps de séchage entre deux couches	30 - 60 min
COV dans le produit prêt (Directive Européenne 2004/42/EC) (g/l)	≤ 100
Emissions de COV dans l'environnement Chambre de simulation ISO 16000 (mg/m³)	≤ 20
Résistance au lavage ISO 11998	Classe I

DEUTSCH COLOR

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent entièrement sèches, propres et exemptes de poussières et d'éléments pouvant empêcher l'adhérence du produit. Avant Application du produit, la surface doit être traitée avec le primaire époxy Boden Grund ou Boden Grund Sol et Macht Tiefgrund..

PRÉPARATION DU PRODUIT

Commencez par homogénéiser par mélange chaque composant dans son emballage. Ensuite, versez le composant B dans le récipient contenant le composant A et bien mélanger pendant 5 minutes

APPLICATION DU PRODUIT

L'Application du produit Ocean Blue se fait à la brosse ou au rouleau. Commencez par verser le produit régulièrement sur la surface préalablement traitée. Utilisez ensuite un rouleau pour aider le produit à s'autoniveler et couvrir toute la surface. Après avoir recouvert toute la surface, passez le produit au rouleau afin d'obtenir une surface aussi uniforme que possible. Nettoyer les outils avec du solvant avant que la peinture ne sèche.

DUREE DE VIE - STOCKAGE

36 mois si stocké dans un endroit sec, loin des sources de chaleur, à une température comprise entre +5°C et +30°C. Protégez du gel.

CONDITIONNEMENT:

Emballage en seaux de 3 Kg

NOTES

Sur les surfaces en béton frais, le produit doit être appliqué au moins 30 à 40 jours plus tard.





